



Welcome to w

[首页](#) | [简介](#) | [编委会](#) | [稿件著作权转让书](#) | [投稿须知](#) | [数据库收录](#) | [English](#)

纳米孔莫来石陶瓷材料的制备

Fabrication of Nanoporous Mullite Ceramics

摘要点击: 73 全文下载: 39

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)中文关键词: [溶胶-凝胶](#) [莫来石化](#) [纳米孔](#) [莫来石陶瓷](#)英文关键词: [Sol-Gel](#) [mullitization](#) [nanopore](#) [mullite ceramic](#)

基金项目:

作者

| 作者 | 单位 |
|-----|---|
| 王冬冬 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |
| 王刚 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |
| 孙小飞 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |
| 凌亚平 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |
| 丁书强 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |
| 李红霞 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司, 先进耐火材料国家重点实验室, 洛阳 471039 |

中文摘要:

以正硅酸乙酯(TEOS)提供硅源、纳米氧化铝($d_{90}=50\text{ nm}$)提供铝源, 通过溶胶-凝胶法与超临界干燥技术, 制备了分散纳米氧化铝的 SiO_2 气凝胶块体, 所得复合气凝胶块体经1 200 °C、1 300 °C热处理后, 得到了纳米孔莫来石陶瓷材料。XRD测试表明: 凝胶体在1 200 °C热处理后发生了莫来石化, 1 300 °C莫来石化基本完成。压汞仪与场发射扫描电镜结果显示: 凝胶块体经1 200、1 300 °C热处理后, 形成了具有纳米多孔结构的莫来石陶瓷材料, 其骨架结构包含有200~400 nm的大孔, 以及大量位于其孔壁上的6~30 nm的介孔。由于莫来石化的进行, 热处理后的陶瓷材料的纳米孔结构具有更高的热稳定性。

英文摘要:

The silica aerogels composited with alumina nano-particles were prepared by sol-gel method and supercritical drying technique, using TEOS and alumina nano-particles as the precursors. The nanoporous mullite materials were obtained by the calcination of the aerogel monoliths at 1 200 and 1 300 °C, and were characterized by means of XRD, FESEM and mercury porosimetry. The results of XRD indicate that mullitization appears after calcination at 1 200 °C. The results of mercury porosimetry and FESEM show that mullite ceramic materials possess porous microstructure with the pore size of 200~400 nm and 6~30 nm. Owing to the mullitization, the porous microstructure of mullite ceramic materials has higher thermal stability.

您是第1114650位访问者

主办单位: 中国化学会 单位地址: 南京大学化学楼

服务热线: (025)83592307 传真: (025)83592307 邮编: 210093 Email: wjhx@netra.nju.edu.cn[本系统由北京勤云科技发展有限公司设计](#)