TEL：
0517-88298508
88298528

FAX:
0517-88298518

GM中空玻璃干燥剂

中空玻璃干燥剂是本公司专门针对中空玻璃的应用特点而开发的专用分子筛。在高温度和低湿度下有一定的吸湿量，具有高强度、低露点、不吸附氮气等特点。在其原料配比中加有大分子吸附剂可吸附丁基胶、聚硫胶产生的有机体，可防止化学物产生。

技术指标

项目指标	单位	企业标准			国家标准	
粒径	mm	0.5-0.8	1.0-1.6	2.0-2.5	1.0-1.6	1.7-2.0
粒径合格率	%	99	98	98	97	97
落粉率	NTU	≤30	≤30	≤30	≤50	≤50
堆积密度	g/ml	≥0.75	≥0.7	≥0.65	≥0.68	≥0.68
静态水吸附	%	≥21	≥21	≥21	≥20	≥20
吸水速率	mg/(g.min)	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.6	≤0.6
抗压强度	N	≥5	≥15	≥30	≥14	≥14
静态吸氮量	%	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
包装含水量	%	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
露点	℃	≤—60	≤—60	≤—60	—	—
吸附恒温	℃	≥40	≥40	≥40	—	—

PH值指数	—	10	10	10	—	—
有机物吸附能力	—	有	有	有	—	—

储存/室温：

相对湿度不大于90%

不宜直接暴露于空气中

避免水、碱、酸

包装：

5KG双层内膜带

25KG纸箱或纸桶包装

版权所有：江苏省华源矿业有限公司

地址：盱眙经济开发区凹土科技园　电话：0517-88298508　88298528　传真：0517-88298518

网址：www.xyhyky.com　EMAIL：xiaqing@xyhyky.com