



蛭石保温砖

www.chuanshi.cc

产品类别 Product list

- 金黄色蛭石
- 银白色蛭石
- 膨胀蛭石粉
- 园艺蛭石
- 无土栽培材料
- 香料蛭石
- 蛭石片
- 隧道保温蛭石
- 蛭石防火板
- 蛭石保温砖
- 珍珠岩
- 纤维素纤维
- 轻型摩擦材料
- ENGLISH



主要技术指标			
项目	隔墙板	天花板	复合防火板
规格(mm)	2400×1200×10-120		
	2400×1200×10	1600x800x8	1900x850x43
密度(kg/m ³)	700-800	600-700	450-600
抗火能力(°C)	1200	1200	1200
消音系数(DB)	35	36	60
拉脱强度(kg/cm ²)	60	50	200
横向强度(kg/cm ²)	12	10	100
抗弯强度(kg/cm ²)	70	60	100
热传导系数	0.028	0.025	0.02
含水率(%)	0.2	0.2	0.2
耐酸(25°C, 10% H ₂ SO ₄ , 100h) 表面材质无松动	no flexible in surface	no flexible in surface	no flexible in surface
加工性能	可锯、钉、刨、铆、钻	可锯、钉、刨、铆、钻	可锯、钉、刨、铆、钻

蛭石防火板是在特定条件下，通过一种粘合剂和化学添加剂把粒状矿物膨胀蛭石粘结起来使之成型，得到半成品板，然后通过多组专用加工设备对半成品板进行各种精细加工得到成品板。该技术综合了有机无机复合热压成型、无机复合粘接冷压或热压成型的长处。蛭石防火板具有以下特点：①全无机复合配方，从根本上消除了有机粘合剂存在的高温破坏和烟气及长期稳定性差等问题，产品防火消烟性能突出；②工艺上集人造板和矿棉板生产设备之优势，组成产品专用流水线，把影响产品质量的因素减小到最低限度，且易于控制，从而提高生产效率和产品合格率。此外，此外还可利用蛭石制作膨胀蛭石芯板防火门、植物纤维蛭石阻燃复合板；蛭石轻质保温板。轻质粘土砖、聚合物包装膜、催化剂等产品，其用途十分广泛。

联系我们



电话: 0311-87703692
 传真: 0311-87703192
 手机: 13032692262
 13785113950
 Q Q: 869048404
 838088913

