

亚乙基桥联-(4-取代茚)(芴)锆金属络合物的合成及其催化 α -烯烃聚合反应

黄文忠, 马海燕^a, 黄吉玲^b

华东理工大学金属有机研究室, 上海 200237

HUANG Wenzhong, MA Haiyana, HUANG Jiling^b

Laboratory of Organometallic Chemistry, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China

- 摘要
- 参考文献
- 相关文章

Download: PDF (633KB) [HTML \(1KB\)](#) **Export:** BibTeX or EndNote (RIS) [Supporting Info](#)

摘要 首次合成了3个C1-对称亚乙基桥联型-(4-取代茚)(芴)锆络合物2a~2c。并以甲基铝氧烷(MAO)为助催化剂用于催化丙烯聚合反应,所得聚丙烯具有较高的等规立构规整度,且随聚合温度的降低而升高。0℃时茚环2位有甲基取代的络合物2a表现出最高的等规选择性,为93.6%;而60℃时络合物2a~2c都表现出最高的催化活性,其中络合物2a的为 7.80×10^6 g PP/(mol-Zr·h)。该类络合物也表现出很高的催化乙烯聚合活性,得到线性宽分布聚乙烯,其中以茚环4-异丙基取代的络合物2c活性最高,在Al/Zr比低至500时仍可达 3.45×10^6 g PE/(mol-Zr·h)。

关键词: 桥联茂金属络合物 锆 聚合 等规聚丙烯 聚乙烯

Abstract: Three new ethylene-bridged (4-substituted indenyl) (fluorenyl) zirconium complexes (2a~2c) were successfully synthesized. They exhibited high isotactic selectivity, which increased with the decrease of polymerization temperature for the polymerization of propylene upon the activation of MAO (methylaluminoxane). Complex 2a with 2-methyl group on indenyl displayed the highest isotactic selectivity of 93.6% at 0 °C. At 60 °C, complexes 2a~2c reached their optimum catalytic activity, and complex 2a displayed the highest activity of 7.80×10^6 g PP/(mol-Zr·h). Meanwhile, complexes 2a~2c were also studied for ethylene homopolymerization and linear polyethylenes with broad molecular weight distributions were obtained. Complex 2c with 4-isopropyl substituent on indenyl showed high activity of 3.45×10^6 g PE/(mol-Zr·h) even at a low Al/Zr molar ratio of 500.

Keywords: ansa-metallocene, zirconium, polymerization, isotactic polypropylene, polyethylene

收稿日期: 2010-12-16; 出版日期: 2011-03-25

Service

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶ Email Alert
- ▶ RSS

作者相关文章

引用本文:

.亚乙基桥联-(4-取代茚)(芴)锆金属络合物的合成及其催化 α -烯烃聚合反应[J]. 催化学报, 2011,V32(4): 657-665

.Ethylene-bridged (4-Substituted Indenyl) (Fluorenyl) Zirconium Complexes: Synthesis and Catalytic Behavior for α -Olefins Polymerization[J], 2011, V32(4): 657-665

链接本文:

<http://www.chxb.cn/CN/10.3724/SP.J.1088.2011.01239> 或 <http://www.chxb.cn/CN/Y2011/V32/I4/657>

没有本文参考文献

- [1] 陶维红, 杨立荣, 徐刚, 乔元彪, 吴坚平.核苷酸锆固定化脂肪酶的制备及其催化性能[J].催化学报, 2011,32(4): 630-636
- [2] 徐守斌, 江龙, 杨海刚, 宋远卿, 淡宜.光诱导聚合制备聚噻吩/二氧化钛复合粒子的结构及光催化性能[J].催化学报, 2011,32(4): 536-545
- [3] 陈崇城^{1,2}, 陈航榕^{1,a}, 俞建长^{2,b}, 叶争青¹, 施剑林¹.多级孔WO₃/ZrO₂固体酸催化剂的制备与表征[J].催化学报, 2011,32(4): 647-651
- [4] 袁建超, 王学虎, 刘玉凤, 梅铜简.含吸电子基团配体的 α -二亚胺-Ni(II)上乙稀聚合反应性能[J].催化学报, 2011,32(3): 490-494
- [5] 王云, 唐石云, 林恩艳, 林之恩, 龚茂初, 陈耀强.载体焙烧温度对稀燃天然气汽车尾气净化 Pd/Zr_{0.5}Al_{0.5}O_{1.75} 催化剂性能的影响[J].催化学报, 2011,32(2): 303-308
- [6] 高志华, 黄伟, 阴丽华, 谢克昌.La 和 Mn 助剂对完全液相法制备的 CuZr 浆状催化剂结构和性能的影响[J].催化学报, 2011,32(2): 309-314
- [7] 钱峰, 刘克印, 马海燕.单脒基铝络合物催化己内酯聚合及己内酯/丙交酯共聚[J].催化学报, 2011,32(1): 189-196
- [8] 林智健¹, 李光吉¹, 龙俊元¹, 宗敏华².聚预-酶催化缩聚法合成超支化聚酯及其结构表征[J].催化学报, 2011,32(1): 123-128
- [9] 刘欣梅, 高晓, 李翔.用于 CH₄/CO₂重整反应 Ni/ZrO₂-Al₂O₃ 催化剂的结构和抗积炭性能[J].催化学报, 2011,32(1): 149-154
- [10] 倪旭峰, 朱伟伟, 沈之荃.稀土席夫碱配合物催化己内酯可控开环聚合[J].催化学报, 2010,26(8): 965-971
- [11] 张志强;贺站锋;王娟芸;王奂祎;李吉花;蒋毅;陈君和;张小霞.ZrO₂ 对 CuMn₂/Al-Ti 整体式催化剂催化苯燃烧反应性能的影响[J].催化学报, 2010,31(7): 793-796
- [12] 石玲玲;刘克增;邹旭华;金明善;索掌怀.PVP 稳定的纳米 Au 溶胶对葡萄糖液相选择氧化的催化性能[J].催化学报, 2010,31(6): 661-665

- [13] 吴东亮;赵巧玲;郭杨龙;王 莹;王筠松;詹望成;卢冠忠.含环氧基团的聚合物载体合成方法的改进及其固定化青霉素酰化酶[J].催化学报, 2010,31(5): 586-590
- [14] 陈永东;廖传文;曹红岩;刘志敏;王健礼;龚茂初;陈耀强. $\text{Fe/CexZrO}_{0.9-x}\text{LaO}_{1.95-\text{x}}\text{Al}_2\text{O}_3$ 整体式催化剂上的甲烷催化燃烧反应[J].催化学报, 2010,31(5): 562-566
- [15] 张娟娟;宋月芹;张艺菲;周晓龙;金亚清;徐龙伢 .水合氧化锆的晶化方式对 $\text{Pt}/\text{WO}_3\text{-ZrO}_2$ 异构化活性的影响[J].催化学报, 2010,31(4): 374-376