

参 考 文 献

- [1] 孙家驥,小型拉伸試样的輻照罐,原子能科学技术,第1期,72(1964).
 [2] В. П. Преображенский, Теплотехнический измерения и приборы, Госэнергоиздат, 1953.
 [3] Приборы для измерения температуры и их поверка, ВНИИМ Стандартизг, 1957. (中譯本: 溫度測量儀器及其檢定, 國家計量局譯, 工業出版社, 1963.)

(編輯部收稿日期 1964年1月24日)

关于用于反应堆內的漆包銅線-康銅热电偶

答 錢 增 源 同 志

孙 家 驥

在反應堆內輻照樣品時，影響材料性能的因素很多，其中主要是積分中子通量和輻照溫度。目前，決定積分中子通量的方法——不論是測量法或是計算法，誤差都很大，達30%以上^[1,2]。因此，在一般工程技術性實驗中，對測量輻照溫度的精確度的要求也不太高。此外，在反應堆內長時間輻照樣品時，諸如核燃料燃耗的增加、調節棒的運動等很多因素均影響輻照溫度^[3]。因此，通常只測定一個輻照溫度範圍。文獻[2]是50—70℃，文獻[4]是40—70℃，文獻[5]是20—60℃，文獻[6]是320—380℃等等。普拉夫秋克(Правчюк)^[3]使用銅-康銅熱電偶測量樣品在堆內輻照溫度的偏差是±30℃。

在我們的工作中，沒有對漆包銅線-康銅熱電偶作精確的刻度。估計由於熱電偶冷接點溫度(即反應堆頂小室的室溫)及熱電偶本身化學成分的不精確，引起測量結果的誤差不會超過±10℃，這已經滿足了我們的要求。

在文獻[7]的表3—2中，給出了化學純的銅及電線銅各與化學純的鉑相配合組成熱電偶，在100℃產生的熱電勢分別是+0.76和+0.75毫伏(冷接點溫度為0℃)。這表明化學純的銅與電線銅，由於化學成分的不同所引起的熱電勢的差別很小。在我們的工作中，也會使用經過國家計量局校驗的、用於低溫的銅-康銅熱電偶，校驗漆包銅線-康銅熱電偶，使用干冰-酒精的低溫恆溫浴槽。在室溫至-78℃的溫度範圍內，由漆包銅線-康銅熱電偶產生的熱電勢均比標準熱電偶之熱電勢小0.03至0.05毫伏(溫度指示值低0.8—1.3℃)。

熱電偶在室溫以上受到中子輻照時，熱電性質變化很小^[7—9]。長期輻照也將不會超過3℃^[11]。

最初我們使用漆包銅線-康銅熱電偶時，用一根鋁絲(直徑2毫米)承受輻照罐的重量。後來直接用熱電偶懸掛輻照罐。在這兩種情況下，測得之輻照溫度相同，沒有發現應力對熱電勢的影響。還曾使用兩副直徑為0.5毫米的鎳鉻-鎳鋁合金熱電偶懸掛重約150克的輻照罐，入堆輻照，也沒有發現其熱電勢與用鋁吊絲懸掛的輻照罐有所不同。以上兩種情況的應力都很小，前者是0.08公斤/毫米²，後者約0.4公斤/毫米²。

在輻照溫度的準確度要求較高的實驗中(如要求到±1—2℃)，在使用漆包銅線-康銅熱電偶之前，應進行較精確的刻度。

感謝錢增源同志提出寶貴的意見。

参 考 文 献

- [1] D. W. McLaughlin, *Nucleonics*, 21, No. 2, p. 36 (1936).

- [2] L. P. Trudeau, TID-7588, p. 177, Oct. 1960.
- [3] Правчюк, Н. Ф. и др., Действие ядерных излучений на материалы, изд. АН СССР, стр. 34. Москва, 1962.
- [4] Иш. Ш. Ибрадимов, *Атомная энергия*, 8, стр. 413 (1960).
- [5] D. O. Leeser, Symposium on Radiation Effects on Materials, Vol. 1. ASTM Spec. Tech. Publ. No. 208, p. 154, 1957.
- [6] Sh. Sh. Ibragimov, Properties of Reactor Materials and Effects of Radiation Damage, p. 287, 1961.
- [7] 普雷奥勃拉仁斯基著, 热工测量仪表, 上册, 电力工业出版社, 1956, 第 112 頁。
- [8] WAPD-Res-13, Information Pertaining to the Use of Thermocouples in High Neutron Flux.
- [9] E. E. Iddiard and J. H. Heath, Temperature Measurement and Control, 5 (1962), No. 51, p. 95, No. 52, p. 109, No. 53, p. 110.
- [10] D. S. Billington and J. H. Crawford, Radiation Damage in Solids, p. 97.
- [11] H. P. Yockey, *Phys. Rev.*, 101, p. 1426 (1956).

(编辑部收稿日期 1964 年 4 月 18 日)