

# 尿 中 钷 的 测 定

赵敏 方军 颜啓民 余耀先 王樹明

本文叙述了尿中钚的测量方法。应用磷酸铋共沉淀将四价钚从大体积尿中浓集，然后用大孔阴离子交换树脂进一步纯化钚，最后电沉积在不锈钢片上。用半导体低本底  $\alpha$  计数器测量钚。当尿中钚量为 0.1 衰变/分/750 毫升时，回收率为  $(59.8 \pm 19.9)\%$ 。方法全过程（包括物理测量）需 2.5 天。

## 一、前 言

1969 年我组曾采用两次磷酸铋共沉淀浓集、阴离子交换树脂纯化、电沉积制源、核乳胶测量的方法进行尿中钚的测量<sup>[1]</sup>。此法耗时较多，化学操作就需三天。为此，我们对化学流程作了一些改进，缩短了化学操作时间。本方法的化学操作时间需 1.5 天。

## 二、主要试剂和设备

大孔聚苯乙烯三甲胺强碱性阴离子交换树脂（201×7），粒度 0.10—0.15 毫米。

离子交换柱：直径 8 毫米，高 100 毫米的玻璃柱，并附有为控制流速用的分液漏斗装




图 1 离子交换装置图

1——分液漏斗；2——料液管；3——交换柱；  
4——刻度离心管；5——柱斗。




图 2 有机玻璃电沉积槽

1——不锈钢底座；2——不锈钢垫片；3——阴极片；  
4——有机玻璃槽；5——铂丝电极；6——顶盖；  
7——阳极固定螺丝；8——气孔。

置(图 1)。

大型离心机(50 毫升离心管)。

半导体整流器。

半导体低本底  $\alpha$  计数器<sup>[2]</sup>。平均本底 2 计数/24 小时, 效率 30% 左右。

有机玻璃电沉积槽(见图 2)。

### 三、实验和结果

本方法是对原有方法的改进。表 1 是原方法和改进后方法的比较。原方法整个化学操作时间较长。为了缩短时间, 我们将两次磷酸铋共沉淀改为一次磷酸铋共沉淀、沉淀静置时间由 12 小时缩短到 2 小时, 在阴离子交换树脂纯化步骤中改用大孔阴离子交换树脂, 提高了解吸速度。

表 1 原方法和改进后方法的比较

步 骤 方 法	原 方 法	改 进 的 方 法
磷酸铋共沉淀	500 毫克铋载体, 沉淀静置 12 小时, 两次共沉淀	300 毫克铋载体, 沉淀静置 2 小时, 一次共沉淀
阴离子交换纯化	采用 201×4 阴离子交换树脂, 30 毫升 7.5 N HNO <sub>3</sub> 洗涤, 抗坏血酸解吸, 收集 5 毫升解吸液, 共需 2.5 小时	采用大孔阴离子交换树脂(201×7), 用 30 毫升 7.5 N HNO <sub>3</sub> 洗涤, 用 0.36 N HCl-0.01 N HF 解吸, 收集 7 毫升解吸液, 约需 0.5 小时
电沉积体系	0.15 N HNO <sub>3</sub> -0.15 N NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> 体系	盐酸-氯化铵(含有少量 HF)或盐酸、硝酸混合体系
全过程所需时间	3 天	1.5 天

以下按表 1 中所列顺序依次叙述改进后的各步骤的实验结果。

1. 磷酸铋共沉淀 取 750 毫升尿加入一定量的四价钚-239, 加 10 毫升浓硝酸, 使尿液中硝酸浓度约为 0.2 N。将此尿液在 65—70°C 的恒温水浴中加热半小时, 然后加入 5 毫升磷酸。加完后再逐滴加入铋载体[铋载体是 Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>-10 N NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> 溶液, 每毫升含 100 毫克铋]继续搅拌半小时, 然后将沉淀静置一定时间。倾去上层尿液, 将沉淀及余液移入离心管, 离心 10 分钟(2500 转/分)分离弃去残余的尿液。用浓硝酸溶解沉淀, 待沉淀溶解后逐滴加入过氧化氢以破坏有机物质。最后用蒸馏水稀释, 使溶液中硝酸浓度为 7.5 N 左右。将此溶液通过大孔阴离子交换树脂进行吸附、洗涤、解吸。收集解吸液并测量解吸液中钚-239 的强度, 求得回收率。

为了比较, 作了 300 毫克及 500 毫克铋载体的磷酸铋共沉淀, 结果列于表 2 中; 同时

表 2 铋载体量对钚-239回收率的影响

(加入钚-239 量为 500 衰变/分)

铋载体, 毫克	钚-239回收率, %	实验次数
500	83.7	3
300	81.3±6.8	17

比较了沉淀静置 2 小时、12 小时后的结果(见表 3)。

从表 2 中的结果可见 300 毫克铋载体对钚的回收率 [(81.3±6.8)%] 和 500 毫克的铋载体对钚的回收率 (83.7%) 基本一致。从表 3 可见沉淀静置 2 小时与沉淀静置 12 小时的钚回收率也基本一致。

表 3 沉淀静置不同时间对钚-239回收率的影响

(钚-239 加入量为 500 衰变/分, 铋载体为 300 毫克)

沉淀静置时间, 小时	钚-239回收率, %	实验次数
12	79.2±10.8	9
2	81.1±13.4	11

根据以上结果, 我们采用了铋载体量为 300 毫克, 以及沉淀静置 2 小时的方案。

2. 用阴离子交换树脂纯化 钚-239 的柱上吸附: 取 1 毫升钚-239 指示剂 (0.5 N HNO<sub>3</sub> 溶液) 放入试管中, 加入 6 滴 2 M NH<sub>2</sub>OH·HCl 溶液, 在约 30℃ 水浴中加热 15 分钟, 冷却后加入 6 滴 2 N NaNO<sub>2</sub> 溶液在 45℃ 下放置 5 分钟。然后加入 0.9 毫升浓 HNO<sub>3</sub>, 使酸度为 7.5 N 左右, 再加入 7.5 N HNO<sub>3</sub> 至 10 毫升, 放置 20 分钟后, 转移上柱, 进行吸附。

吸附后, 用 30 毫升 7.5 N HNO<sub>3</sub> 洗涤, 流速为 1 毫升/厘米<sup>2</sup>·分。

钚-239 的解吸: 采用西尔克(W. B. Silker)<sup>[3]</sup>推荐的条件, 用 0.36 N HCl-0.01 N HF 解吸, 流速为 0.5 毫升/厘米<sup>2</sup>·分。收集前 7 毫升解吸液, 蒸发至干, 用 1 毫升 1 N HNO<sub>3</sub> 溶解残渣, 电沉积制源, 测量。

表 4 吸附流速对 <sup>239</sup>Pu(IV)吸附的影响

吸附流速, 毫升/厘米 <sup>2</sup> ·分	<sup>239</sup> Pu(IV)加入量, 计数/分	测得量, 计数/分	回收率, %
1.7	75.8	61.1	80.6
		65.1	85.1
		68.0	89.7
		56.9	72.5
		59.9	79.0
		平均 81.4	
0.85	75.8	73.5	97.0
		73.0	96.3
		77.1	102
		70.2	92.5
		平均 97.0	
0.55	74.1	71.8	96.8
		73.4	99.0
		74.4	100.0
		74.8	101
		71.1	96.0
		70.4	95.0
		平均 98.0	

我们做了不同吸附流速的实验，其结果见表 4。从表 4 可以看到吸附速度在 0.8—0.5 毫升/厘米<sup>2</sup>·分，钚-239 能定量吸附。




图 3 钚-239 (IV) 的解吸曲线  
钚-239 加入量 250 计数/分；柱高 70 毫米，直径 8 毫米；解吸速度 0.5 毫升/厘米<sup>2</sup>·分。

图 3 为四价钚-239 在大孔阴离子交换树脂上的解吸曲线。由图 3 可看到钚-239 (IV) 的淋洗峰在第 3 毫升处。同时，也可看出收集前 7 毫升解吸液就足够了。

**3. 电沉积** 在阴离子交换纯化步骤中采用 0.36 N HCl-0.01 N HF 作解吸液，因此，电沉积最好是在含有少量 HF 的盐酸或盐酸-硝酸混合体系中进行，为选择钚的电沉积适宜条件，做了如下的实验：

(1) 电解液中  $[H^+]$  及  $[NH_4^+]$  浓度范围的实验。收集解吸液 7 毫升，进行酸度标定，然后加入适量的浓氨水调节体系中氢离子浓度及铵离子浓度。一般将氢离子浓度及铵离子浓度控制在下述范围内：

$$0.12 N < [H^+] < 0.25 N,$$

$$0.15 N < [NH_4^+] < 0.40 N.$$

(2) 将含有钚-239 的解吸液蒸干，然后用 1 毫升 1 N HNO<sub>3</sub> 溶解，再加入 7 毫升解吸液及 0.15 毫升浓氨水。此时该溶液中  $[H^+] = 0.17 N$ ,  $[NH_4^+] = 0.27 N$ 。

所有电沉积实验中电解液体积为 8 毫升，铂丝(直径为 2 毫米)作阳极，不锈钢片为阴极，镀源直径为 7 毫米，两极之间距离在 10 毫米之内，电压 24 伏，电流密度为 1.2 安/厘米<sup>2</sup>，电沉积时间为 1.5 小时。

表 5 列出了电沉积的实验结果。从表 5 可以看出：①解吸液中含有少量的氢氟酸对钚的电沉积没有影响；②在被收集的解吸液中加入适量的浓氨水，调节体系中的氢离子浓度在 0.12—0.25 N 之间，铵离子浓度在 0.15—0.40 N 之间均能使钚定量沉积。

表 5 钚-239 的电沉积回收率

电沉积条件	钚-239加入量， 计数/分	钚-239回收率， %	实验次数
HCl-NH <sub>4</sub> Cl 介质， $0.12 < [H^+] < 0.25 N$ , $0.15 < [NH_4^+] < 0.40 N$	90	97.5 ± 5.1	8
解吸液蒸干(硝酸-盐酸混合体系)， $[H^+] = 0.17 N$ , $[NH_4^+] = 0.27 N$	50	96.4 ± 1.4	6

**4. 尿全程实验结果** 取 750 毫升尿，加入不同放射性强度的钚-239，再加入 10 毫升浓 HNO<sub>3</sub>，应用下列条件：300 毫克铋载体，在约 70 °C 下载带钚-239，沉淀静置 2 小时，用大孔阴离子交换树脂纯化钚-239，最后在盐酸体系中电沉积制源(钚-239 的量高时，解吸液蒸干，用 1 N HNO<sub>3</sub> 溶解残渣并转移到不锈钢小盘中制源)。做了尿全程的钚-239 的回收率实验。结果见表 6。

**5. 铀的去污实验** 天然铀在人尿中的最大容许量为 50 微克/升，即 75 衰变/分·升，而

表 6 750 毫升尿中不同放射性强度钚-239 的回收率

钚-239加入量, 衰变/分	钚-239回收率, %	制源方法	实验次数
500	83.5	在不锈钢小盘中制源	5
50	81.5±10.2	在不锈钢小盘中制源	16
2.33	67.1±18.6	电沉积制源	19
0.089	59.8±19.9	电沉积制源	23

尿中钚-239的控制水平为0.1衰变/分·24小时尿，有时在操作钚-239的场所中也同时存在铀，因此应进行铀的去污实验。

实验方法：往750毫升尿中加入3.7毫克铀，其实验条件同附录1—13，用1毫升1NHNO<sub>3</sub>溶解残渣，取0.05毫升烧制NaF-LiF球，测定其荧光强度。铀的去污系数由下式计算：

$$\text{去污系数(DF)} = \frac{\text{尿样中加入的铀量}}{\text{解吸液中测得的铀量}}.$$

结果见表7。

表 7 铀的去污实验结果

(加入的铀量为 $3.7 \times 10^{-3}$ 微克)

编 号	铀含量/球, 微克	解吸液中铀含量, 微克	DF
1	0.0052	0.10	$3.7 \times 10^4$
2	0.0086	0.17	$2.2 \times 10^4$
3	0.0049	0.10	$3.7 \times 10^4$
4	0.0026	0.05	$7.1 \times 10^4$
5	0.0120	0.24	$1.5 \times 10^4$
6	0.0096	0.19	$1.9 \times 10^4$
7	0.0091	0.18	$2.0 \times 10^4$
8	0.0040	0.08	$4.6 \times 10^4$
平 均			$3.3 \times 10^4$

结果表明在浓集和纯化钚的同时，铀的去污是满意的。

## 四、小 结

对原有的尿中钚-239的测量方法作了一些改进，磷酸铋共沉淀时，铋离子的加入量由500毫克减到300毫克，共沉淀静置时间由12小时缩短为2小时；在纯化步骤中采用大孔阴离子交换树脂，缩短了解吸时间。整个化学操作过程由原方法的3天减到1.5天。750毫升尿中钚-239含量为0.1衰变/分时，回收率为(59.8±19.9)%。

## 附 录

### 尿中钚-239 测量方法程序

1) 取750毫升尿放入1000毫升大烧杯中。加适量浓硝酸使尿液中硝酸浓度为0.2N。

- 2) 加入 5 毫升浓磷酸，使磷酸浓度约为 0.1 N，在 65—70 °C 的恒温水浴中加热半小时，并不断搅拌。
- 3) 在继续搅拌下，缓慢滴加 3 毫升铋载体溶液。铋载体为  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 10\text{NHNO}_3$  溶液（100 毫克铋/毫升）。最初 0.2 毫升每滴间隔约 30 秒，以后约 5 秒一滴，直至加完。铋载体加完后继续加热，搅拌 30 分钟，取出烧杯静置 2 小时。
- 4) 抽去上层尿液。用蒸馏水将沉淀转移到 50 毫升离心管中。离心 10 分钟(2500 转/分)，将残存的尿液抽去(应尽量减少留存的尿液)。
- 5) 用 5 毫升浓硝酸分两次洗原烧杯。将硝酸洗涤液转入离心管中，以溶解沉淀。
- 6) 沉淀溶解后(如不溶再加入 1 毫升 7.5 NHNO<sub>3</sub>)，滴加 30% 过氧化氢(约 1 毫升)，在水浴上加热，破坏有机物质，直至溶液成透明的淡黄色即可。
- 7) 继续在水浴上加热，注意使过氧化氢分解完全，以免在交换柱中产生气泡而影响吸附和解吸。
- 8) 加 4 毫升蒸馏水，搅拌均匀。取出 0.10 毫升用 0.10 N 的氢氧化钠滴定。根据滴定结果加水或加浓硝酸使溶液中的硝酸浓度为 7.5 N 左右。
- 9) 将溶液以 0.8 毫升/厘米<sup>2</sup>·分的流速通过交换柱进行吸附。
- 10) 吸附完毕后，用 30 毫升 7.5 NHNO<sub>3</sub> 洗涤，流速为 1 毫升/厘米<sup>2</sup>·分。弃去流洗液。
- 11) 用蒸馏水洗分液漏斗及连接管，弃去蒸馏水。
- 12) 用 0.36 NHCl-0.01 NHF 溶液解吸  $^{239}\text{Pu}$ ，解吸速度为 0.5 毫升/厘米<sup>2</sup>·分。用 15 毫升小烧杯收集前 7 毫升的解吸液。
- 13) 将解吸液在电炉上蒸至近干，备用作电沉积用。
- 14) 首先将不锈钢镀片进行抛光。将不锈钢片装在电解槽中(如图 2)，加 8 毫升抛光液 (0.15 N HNO<sub>3</sub>-0.15 N NH<sub>4</sub>CH<sub>3</sub>COO<sub>2</sub>Na)，接上电源(将铂丝作负极，不锈钢底座作正极)，用滑线电阻调节电流到 250 毫安，抛光 5 分钟。
- 15) 抛光完毕，弃去抛光液。将电解槽充分洗净。
- 16) 将 13) 的残渣用 1 毫升 1.0 N 硝酸分两次转移到洗净的电解槽中，所余的残渣再用 7 毫升解吸液分三次溶解并转移到电解槽中。最后在电解槽内加 0.15 毫升浓氨水，搅匀。
- 17) 电沉积。注意此时将铂丝作正极而不锈钢底座作负极(和抛光时相反)，电压为 24 伏，电流控制在 450 毫安左右，两极距离维持在 1 厘米以内，电镀时间为 1.5 小时(如电流出现上升或下降，可用滑线电阻调节至所需电流)。
- 18) 电镀结束前 1 分钟，加 1 毫升 6 N 氢氧化钠，调节滑线电阻使电流维持在 450 毫安左右。继续电镀 1 分钟。
- 19) 切断电流。把电解槽顶盖卸下，弃去电解液，用蒸馏水洗涤电解槽，然后用酒精洗电解槽两次。
- 20) 将电解槽和不锈钢底座脱开，取出镀片并在红外灯下烘干。
- 21) 在半导体低本底  $\alpha$  计数器上进行测量。

## 参 考 文 献

- [1] 李树棠等，尿中钚的测量，1969 年，内部资料。
- [2] 万兆勇等，原子能科学技术，1，56(1975)。
- [3] W. B. Silker, *Health Phys.*, 11, 965(1965)。