

流动注射-阳离子交换预浓集 ICP-AES 法 检测痕量元素铜、锌、铅、铬、镍

赵承易 李维超 (北京师范大学分析测试中心 100875)

付丽霞 (北京师范大学化学系 100875)

摘要 本文研究了阳离子交换树脂 D401 对待测元素 Cu, Zn, Pb, Cd, Ni 的预浓集及洗脱性能, 并与改进的流动注射 (FI) 相接合, 建立了一套新型、高效的 FI- 阳离子交换 - ICP-AES 分析体系。从而极大地提高了分析的速度和灵敏度, 分析速度可达每小时 20 个样品。Cu、Zn、Pb、Cd、Ni 各元素的检测限分别为 0.25ng/ml、0.17ng/ml、0.94ng/ml、0.75ng/ml 和 0.60ng/ml。利用此体系做水样加标试验获得较好回收率 (96% ~ 107%), 实际分析标准物大米粉 (GBW08502) 结果与标准值接近。

关键词 阳离子树脂 流动注射分析 电感耦合等离子体光谱法 铜 锌 铅 铬 镍

一、引言

电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) 是一种近代较优越的分析仪器, 快速灵敏多元素同时分析等特点使它在多种领域都有良好的应用^[1], 但它的检测限一般在几个至几十个 ng/ml 间, 因此对于含量较低的环保、生物、卫生等部门来说具有一定局限性。流动注射 (FI) 在分析化学中的应用不但能使分析手段自动化, 而且能较大地提高检测方法的灵敏度和速度^[2,3]。加之利用阳离子交换树脂进行样品预浓集, 实现与 ICP 的在线联机, 可以在保持 ICP 的优越性同时, 降低检测限。本文采用改进的和阳离子交换预浓集及 ICP-AES 联机系统对环境及生物样品进行了研究^[4]。

二、实验部分

(一) 仪器与试剂

美国 Jarrell - Ash ICAP9000 型光谱仪, 入射功率 1.1Kw 载气流量 0.35L/min, 观测高度为线圈上方 16mm; FIA - 12 型分析仪 (中科院); 阳离子交换树脂; PHS - 2 型酸度计。标准储备液浓度为 1 mg/ml。

(二) 微型树脂交换柱的制备

本实验采用 EDTA 融合树脂即 D401 型树脂 50℃ 烘干, 经 40 目过筛后用乙醇浸泡 3h, 水洗 4~5 次, 用两倍于树脂体积的 2M HNO₃ 间歇搅拌浸泡 1h, 使树脂全部转换为氢型后再用 2M NH₄Ac 处理 2~3 次, 使其进而转换为铵型, 将混匀的糊状树脂注入自制交换树脂中。该交换柱用内径 2.5~3mm, 长 75mm 玻璃管制成, 用玻璃棉封口, 两端拉细以便同塑料管连接。

(三) FI—阳离子交换—ICP—AES 联机系统 (见图 1)




图 1 联机系统简图

P. 螺动泵 V_E. 采洗脱液环 V_s. 采样环 E. 洗脱剂
S. 样品溶液 C. 载流 D. 交换柱 W_E, W_S, W 均为废液

三、结果与讨论

(一) 氢型与铵型树脂吸附性能比较

D401 树脂氢型或铵型对阳离子都具有吸附能力, 但通过回收实验表明, 铵型树脂更易吸附 Cu、Zn、Pb 等离子。

(二) 洗脱剂酸类与酸度的选择

通过实验表明盐酸对 Cu、Ni 洗脱效果较硝酸好, 但对 Zn、Pb、Cd 的洗脱效果较差, 综合考虑选用 1.5M 的硝酸作洗脱剂较好。

表 1 氢型与铵型树脂吸附性能比较 (回收率 %)

元 素	Cu	Zn	Pb	Cd	Ni
氢 型	50	43	45	45	42
铵 型	96	92	92	89	93

(三) 样品溶液酸度的选择

D401 树脂是一种融合树脂, 因此试样酸度较大地影响各离子上柱效率, 选择各待测离子最佳 pH 条

件尤为重要。从图2可知为兼顾五种元素，选择pH在5~6范围内较为适宜。




图2 试样酸度对交换效率的影响

离子交换过程是一个物理化学反应过程，因此交换及洗脱的速度直接影响分析效果，经实验证明，交换溶液及洗脱溶液均为2.5ml/min可达最佳效果，同时不会影响分析速度。

交换柱长也会对测定效果造成影响，本实验研究表明柱长在75mm时效果最好。

为了提高富集倍数并节约试剂用量，采用0.5ml体积采样环进行样品分析。

经“Time Study”程序研究表明，曝光时间为25s可把峰值全部包括在测定时间内。

(四) 联机系统的精密度与检测限

表2 联机系统的精密度与检测限

测试元素	Cu	Zn	Pb	Cd	Ni
精密度(CV)*	0.69	0.97	0.96	1.0	0.56
检测限(ng/ml)	0.25	0.17	0.94	0.75	0.60

* n = 10

Determination of Trace Cu, Zn, Pb, Cd and Ni with On-line Flow Injection Ion Exchange Preconcentration ICP-AES

Zhao Chengyi Li Weichao

(Beijing Normal University, Analytical and Testing Center Beijing 100875)

Fu Lixia

(Beijing Normal University, Dept of Chemistry)

Abstract A flow injection system was presented for the determination of ion types of Cu, Zn, Pb, Cd and Ni by ion exchange (resin D401) preconcentration and Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry; the working parameters were discussed and optimized. The precision and detection limits of this system were obtained. The detection limits are the following: 0.25μg/L for Cu, 0.17μg/L for Zn, 0.94μg/L for Pb, 0.75μg/L for Cd, 0.60μg/L for Ni. The relative standard deviation is 0.69%, 0.97%, 0.96%, 0.56% and 1.0% for Cu, Zn, Pb, Cd and Ni respectively.

Key words flow injection analysis Copper Zinc Lead Cadmium Nickel ICP - AES

本方法不仅有较好的测定精度，而且可使ICP的检测限降低一个数量级。

(五) 样品测定

对人工合成水样（含五种元素）采用本文建立的方法做加标回收试验结果见表3。

表3 回收率

元素	Cu	Zn	Pb	Cd	Ni
回收率(%)*	100	98	107	96	96

* n = 2

标准物大米粉(GBW08502)经消化溶解后用本法测定含量，结果见表4。

表4 大米粉样品分析结果

元素	Cu	Zn	Pb	Cd
标准值(μg/g)	2.60 ± 0.3	14.1 ± 1.0	0.75 ± 0.10	0.020 ± 0.003
测定值(μg/g)	2.61	14.7	0.764	0.0203

测定结果与标准值接近。

综上所述，本文建立的FI-离子交换预浓集-ICP联机方法如下：交换柱为内径2.5~3mm长75mm填充D401树脂的柱子；试样酸度为pH 5~6；试样体积（采样环体积）根据样品含量而定，洗脱液为0.5ml 1.5M的HNO₃溶液；载流为0.1M NH₄Ac溶液；交换溶液及洗脱液流速均控制在2.5L/min；测定曝光时间为25s。此时可获得较好分析结果。

参考文献

- [1] 张卓勇，《光谱学与光谱分析》，1991, 11 (5), 32
- [2] Kiyoshi M, Hideaki K, hiroaki M, Yutake O. Anal. Chem. 1988, 60 (2), 147
- [3] Amundo F K, Marcklita C M. Anal. Chem. 1986, 58 (5), 509
- [4] 《401型整合树脂合成及生产技术规定》，南开大学化工厂
- [5] 刘娥,陈维杰,赵承易,《分析化学》,1993,21(3),328