

Bazı Emprenye Maddelerinin Sarıçam ve Doğu Kayını Odunlarının Yoğunluklarına Etkileri

Yalçın ÖRS, Musa ATAR

G.Ü. Tek. Eğt. Fak. Mob. Dek. Böl., Ankara-TÜRKİYE

Hüseyin PEKER

K.T.Ü. Hopa M.Y.O., Trabzon-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 08.06.1998

Özet: Bu çalışma, çeşitli kimyasal maddelerle emprene işleminin ağaç malzeme ağırlığında meydana getirdiği değişiklikleri araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla, sarıçam (*Pinus sylvestris Lipsky.*) ve Doğu kayını (*Fagus orientalis Lipsky.*) odunlarından hazırlanan deney örnekleri polietilen glikol (PEG-400), ammonium sülfat (AS), diamonum fosfat (DAP), vacsol (V) ve su itici maddelerden stiren, metilmetakrilat, izosiyanat ile ve ASTM-D 1413-76 esaslarına uyularak emprene edilmiştir.

Sonuç olarak; emprene işleminden sonra ölçülen hava kurusu haldeki en yüksek yoğunluk kayın odununda stiren ve metilmetakrilat tek başına kullanımında, sarıçam odunun'da su itici maddelerin tek başına ve ikincil işlem olarak kullanımında gerçekleşmiştir. Tam kuru haldeki en yüksek yoğunluk ise, kayın odununda borik asit+boraks+stiren ve izosiyanat, sarıçam odununda PEG-400+borik asit+boraks ve izosiyanat ile elde edilmiştir.

Effect of some Preservation Chemicals on the Density of Scotch Pine and Oriental Beech Woods

Abstract: This study was designed to determine the effect of impregnation with some chemicals on the density of wooden materials. For this reason, experimentals were prepared from Scotch pine and Oriental beech woods and impregnated with polyethylene glycole (PEG-400), ammonium per sulphate (AS), vacsol (V), and also water-repellent (WR), such as styrene, methylemetacrylate and isocynate according to ASTM-D 1413-76 It was found that, after impragnation process oriental beech wood dried in air was the most dense material when it is individually used with styrene and MMA, whereas Scotch pine wood was the most dense when it is used with water-repellent (WR) materials and with as secondary processed.

The most density material at dry stuation at Oriental beech is obtained when processed with boric acid+borax+ styrene, izocynate and at Scotch pine is obtained with PEG-400+ boric acid +borax and izocynate.

Giriş

Ağaç malzeme, kullanım yerine böcek, mantar, rutubet, yangın vb. etkilere maruz kalmaktadır. Bu nedenle koruma önlemi alınmadan kullanıldığından, ekonomik ömrünü doldurmadan onarım, değiştirme ve bakım masrafları gerektirmektedir.

Bu bakımından, odunun çeşitli etkilere karşı dayanımını artırmak için koruyucu maddelerle emprene edilmiş olması bir çok kullanım yerinde zorunlu görülmektedir(1).

Borlu bileşikler, odun koruyucu kimyasal maddeler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak dış veya yüksek rutubetli iç ortam (islak mekan) şartlarında odundan yılanarak uzaklaşması, kullanım alanını sınırlamaktadır. Bu nedenle bor maddesinin odundan yılanarak uzaklaşmasını engellemek amacıyla bazı su itici maddelerle ikincil bir işleme gerek duyulmaktadır(2).

Emprene edilen ve su itici maddelerle muamele edilen odunun yoğunlığında meydana gelebilecek muhtemel değişikliğin belirlenmesi, fiziksel ve mekanik özelliklerini doğrudan etkilemesi sebebiyle, önem taşımaktadır.

Sahil çamı ve melez kavak odunları, stiren ve MMA ile 30 dk. süreyle 7cm/Hg-1 vakum ve 24 saat normal oda sıcaklığında daldırma yöntemiyle emprene edildikten sonra yoğunlıklarının 2.5 kat arttığı saptanmıştır(3).

Fenol formaldehit reçinesiyle sertleşmeyecek şekilde 30 °C sıcaklıkta kurutulduktan sonra elyaf yönleri bir-birine dik gelecek şekilde üst üste konularak 70-84 kg/cm² pres basıncı ve 150 °C sıcaklıkta yapıştırılan kaplama levhaların yoğunluklarında 1-1.4 g/cm³ arasında artış olduğu bildirilmiştir(4).

Bu çalışmada, Doğu kayını ve sarıçam odunlarına PEG-400, AS, DAP, vacsol emprene maddeleri ve su itici,

parafin, stiren, metilmekatrilat, izosianat ile tekli veya ikili işlemler uygulanmıştır. Bu şartlarda, emprenye işleminin ağaç malzeme yoğunluğuna etkisi belirlenmiştir.

Materiyal ve Yöntem

Materiyal

Araştırma kapsamında kullanılan sarıçam deneme materyali Çaykara -Trabzon, Doğu kayını deneme materyali ise Maçka-Trabzon Devlet Orman İşletmelerinden TS 1476 (5) esaslarına uygun olarak kesilmiş 5'er adet ağaçtan elde edilmiştir. Taze halde iken tomrukların enine kesitlerine, renklenmeyi önleyici madde (antiblue) uygulanmıştır. Bu iki türün seçilme nedeni, ülkemizde gerek iç ve gerekse dış ortam şartlarında (mobilya, doğrama vb.) yaygın olarak kullanılmakta olmalıdır.

Deney örneklerinin emprenyesinde kullanılan vinil monomer bileşikleri POLİSAN-İzmit' den, diğer kimyasal maddeler ETİBANK-Bandırma (borik asit-boraks) fabrikasından, PEG-400 Shell Pet. Co.'den temin edilmiştir.

Yöntem

Deney Örneklerinin Hazırlanması

Tomruklar taze halde iken radyal yönde bıçılerek diri odun kısımlarından elde edilen parçalar sıcaklığı 20 ± 2 °C ve bağıl nemi % 65 ± 3 olan iklimlendirme odasında denge rutubetine ulaşıcaya kadar bekletilmiştir.

Monemer maddelerle işlem görecek ağaç malzeme örnekleri özenli ve yavaş kuruma sağlayan kurutma programı uygulanarak (max 50 °C) % 4, diğerleri ise %12 sonuç rutubetine kadar kurutulmuştur. Bu durumda, 2x2x8 cm boyutlarında kesildikten sonra emprenye edilmiştir. Emprenyeye edilen parçaların başlarından 2,5 cm'lik kısımlar çıkarıldıktan sonra 2x2x3 cm boyutlarında örnekler elde edilmiştir.

Her deney periyodunda 16 adet olmak üzere 22 farklı uygulama için her iki ağaç türünden toplam 704 adet örnek hazırlanmıştır.

Emprenyeye İşlemi

Emprenyeye işlemde ASTM-D 1413-76'da belirtilen esaslara uyulmuştur(6). Bunun için örnekler 60 cm Hg⁻¹ ya eşdeğer ön vakum 60 dk süreyle uygulandıktan sonra, 60 dk süreyle normal atmosfer basıncında çözelti içerisinde bırakılmıştır. Emprenyeye çözeltilerinin özellikleri emprenyeye öncesi ve sonrası ayrı ayrı belirlenmiştir.

Deney örneklerinin emprenyesinde, borlu bileşikler, borlu bileşikler+su itici maddeler (SİM), polietilen glikol (PEG-400), polietilen glikol (PEG-400)+ su itici maddeler ile 13' ü tekli, 9' u iki kademeli olmak üzere 22 farklı işlem uygulanmıştır. Emprenyeye deney planı Tablo 1'de verilmiştir.

Cözelti ve işlem sıcaklığı 25 ± 5 °C olarak uygulanmıştır. 13 nolu işlemde, çözelti sıcaklığı 70 °C olup izosianat +4°C de soğutularak katılaştırılmıştır. Emprenyeye maddesi tutunma (retensiyon) miktarları (R kg/m³) ve retensiyon oranları (R %) örnekler emprenyeye öncesi ve sonrası tam kuru hale getirildikten sonra;

$$R = \frac{G \cdot C}{V} 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad R(\%) = \frac{\text{Moes-Moeö}}{\text{Moeö}} 100$$

eşitliklerinden hesaplanmıştır(7). Burada;

$$G = T_2 - T_1 \quad (T_2 = \text{Emprenyeye sonrası numune ağırlığı (g)})$$

$$(T_1 = \text{Emprenyeye öncesi numune ağırlığı (g)})$$

$$V = \text{Numune hacmi (cm}^3\text{)}$$

$$C = \text{Çözelti konsantrasyonu (%)}$$

$$\text{Moes} = \text{Emprenyeye sonrası numunenin tam kuru ağırlığı (g)}$$

$$\text{Moeö} = \text{Emprenyeye öncesi numunenin tam kuru ağırlığı (g)}$$

Deneylerin Yapılışı

Emprenyeye edilmiş deney örneklerinin hava kurusu haldeki yoğunlukları (ϕ_{12}), pilot kurutma fırınlarında % 12 sonuç rutubetine kadar kurutulduğundan sonra, tam kuru yoğunlukları (ϕ_0), sıcaklığı 103 ± 2 °C olan etüvde değişmez ağırlığa ulaşıcaya kadar bekletilip içerisinde CaCl₂ bulunan desikatörde soğutulduğundan sonra, ağırlıkları analitik terazide tartılarak (± 0.01 g), boyutları mikrometrik kompas ile (± 0.01 mm) ölçüldükten sonra, hacimleri stereometrik metotla belirlendikten sonra,

$$\phi_{12} = \frac{M_{12}}{V_{12}} \text{ g/cm}^3 \quad \phi_0 = \frac{M_0}{V_0} \text{ g/cm}^3$$

eşitlikleri yardımıyla hesaplanmıştır(8). Burada;

$$M_{12} = \% 12 \text{ rutubetteki ağırlık(g)}$$

$$M_0 = \text{Tam kuru Ağırlık(g)}$$

Tablo 1. Emprenye İşleminde Uygulanan Deney Planı

Kim. mad.	Temsil ettiği grubu	Temsil ettiği maddeler	Emp.den. No	Emp.İşlem sayısı	İşlem Sırası		Çözelti konst. (%)		Çözücü madde	
					1. İşlem	2. İşlem	1. Empr.	2. Empr.	1. Empr.	2. Empr.
I. Grup Emprenye Maddeleri	Borlu bil.	1	1	Tanalith - CBC	-	13	-	DS	-	-
	Amonyumlu bileşikler	2	1	AS	-	13	-	DS	-	-
	Fosforlu bileşikler	3	1	DAP	-	13	-	DS	-	-
	Organik çözücüler	4	1	V	-	100	-	-	-	-
		5	1	Ba	-	13	-	DS	-	-
	Yangın önleyiciler	6	1	Bx	-	13	-	DS	-	-
II. Grup Borlu bileşikler		7	1	Ba+Bx *	(7:3, A:A)	-	13	-	DS	-
	İnsektisitler ve fungisit	8	2	Ba+Bx	(7:3) *	St	13	100	DS	-
		9	2	"	MMA	13	100	DS	-	-
	Odun koruyucular	10	2	"	St+MMA	13	70:30 *	DS	-	-
		11	2	"	ISO	13	100	DS	-	-
		12	2	"	ISO	13	100	DS	-	-
III. Grup PEG Grubu		13	1	P+Ba+Bx	-	13	-	DS	-	-
		14	1	PEG-400	-	100	-	-	-	-
		15	2	PEG-400	St	100	100	-	-	-
		16	2	PEG-400	MMA	100	100	-	-	-
IV. Grup WR bileşikleri		17	2	PEG-400	St+MMA	100	70:30	-	-	-
		18	2	PEG-400	ISO	100	100	-	-	-
IV. Grup WR bileşikleri		19	1	St	-	100	-	-	-	-
	Su itici maddeler	20	1	MMA	-	100	-	-	-	-
		21	1	St+MMA	-	70:30	-	-	-	-
		22	1	ISO	-	100	-	-	-	-

AS: Amonyum sülfat DAP: Diamonyum fosfat V: Vacsol Ba: Borik asit Bx: Boraks PEG-400: Polietilen glikol St: Stiren
MMA: Metil metakrilat ISO:İsosyanat DS: Destile su

$$V_{12} = \% 12 \text{ rutubetteki hacim(cm}^3\text{)}$$

$$V_0 = \text{Tam kuru hacim(cm}^3\text{)}$$

Bulgular

Emprenye Çözeltilerinin Özellikleri

Deney örneklerinin empreynesinde kullanılan çözeltilerin özellikleri Tablo 2' de verilmiştir.

Cözeltilerin emprene öncesi ve sonrasında ölçülen pH değerleri ve yoğunluklarında önemli değişimler olmamıştır. Borik asit'in tek başına kullanıldığı, tanalith-CBC'nin % 13'lük çözeltisinde pH değerleri asidik, boraks'ın tek başına kullanılmamasında ise bazik özellik göstermiştir.

göstermiştir. Borik asit ve boraks'ın 7:3 (ağırlık:ağırlık) oranında karıştırılması ile hazırlanan çözeltilerde ölçülen pH değerleri (7.81-7.95) arasında olup nötre yakın bulunmaktadır.

PEG-400'ün saf haldeki çözeltisi asidik bölgede (5.60-5.67) bulunmuştur. Stiren ve izosyanat için pH asidik, MMA için ise nötre yakın çıkmıştır. Metilmetakrilat ve stirenin karışımında (70:30), her iki maddenin bireysel pH değerlerinin (5.65-5.70) ortalaması elde edilmiştir.

Retensiyon Oranları

Sarıçam ve kayın odununa ilişkin retensiyon oranları Tablo 3, 4'de ve retensiyon miktarları Tablo 5 ve 6' da bunlara ait grafikler ise Şekil 1 ve 2' de verilmiştir.

Tablo 2. Emprenye Çözeltilerin Özellikleri

Grup no	Den. no	İşlem sayısı ve sırası	Çözücü madde	Çözelti konst.(%)	EÖ	pH	ES	Yoğunluk (g/cm ³)	EÖ	%BAE	ES
								EÖ	EÖ		ES
I	1	1.Tanalith- CBC	DS	13	2.48	2.79		1.08	1.08	48.2	48.2
	2	1. AS	DS	13	4.55	4.06		1.07	1.07	-	-
	3	1. DAP	DS	13	6.64	6.70		1.07	1.07	-	-
	4	1. V	-	100	5.91	6.00		0.81	0.81	-	-
	5	1. Ba	DS	13	4.60	4.64		1.02	1.02	35.3	35.3
	6	1. Bx	DS	13	11.2	11.3		1.02	1.02	33.4	33.4
	7	1. Ba+Bx	DS	13	7.86	7.91		1.11	1.11	62.3	62.3
	8	1. Ba+Bx	-	100	4.14	4.10		0.91	0.91	-	-
II	9	1. Ba+Bx	DS	13	7.86	7.91		1.11	1.11	62.3	66.8
		2. MMA	-	100	7.41	7.85		1.22	1.22	-	-
	10	1. Ba+Bx	DS	13	7.86	7.91		0.91	0.91	62.3	66.8
		2. St+MMA	-	70:30	5.70	5.73		1.12	1.12	-	-
	11	1. Ba+Bx	DS	13	7.82	7.92		0.91	0.91	62.3	66.8
		2. ISO	-	100	4.60	4.62		1.21	1.21	-	-
	12	2. ISO	DS	100	4.60	4.62		1.21	1.21	62.3	66.8
	13	1.PEG-400+Ba+Bx	DS+E+T	13	8.12	8.07		1.03	1.03	-	-
III	14	1. PEG-400	-	100	5.67	5.60		1.12	1.12	-	-
	15	1. PEG-400	-	100	5.67	5.60		1.12	1.12	-	-
		2. St	-	100	4.14	4.10		0.91	0.91	-	-
	16	1.PEG-400	-	100	5.67	5.60		1.12	1.12	-	-
	17	1.PEG-400	-	100	5.67	5.60		1.12	1.12	-	-
		2.St+MMA	-	70:30	5.70	5.65		1.12	1.12	-	-
	18	1.PEG-400	-	100	5.67	5.60		1.12	1.12	-	-
		2. ISO	-	100	4.60	4.60		1.21	1.21	-	-
IV	19	1. St	-	100	4.14	4.10		0.91	0.91	-	-
	20	1. MMA	-	100	7.41	7.85		1.22	1.22	-	-
	21	1. St+MMA	-	70:30	5.70	5.65		1.12	1.12	-	-
	22	1. ISO	-	100	4.60	4.60		1.21	1.21	-	-

EÖ:Emprenyeden önce ES:Emprenyeden sonra BAE: Borik asit etkisi(%) T:Trietilenamin E: Emülgatör

Tekli emprende işleminde retensiyon oranları (%) sarıçamda, en yüksek boraks (63), endüşük tanolith-CBC'de (10.90), ikili işlemde en yüksek borik asit+boraks+izosiyonat (59.30), endüşük PEG-400+borik asit+boraks'da (14.70) gerçekleşmiştir. Kayında ise tekli emprende işleminde en yüksek borik asit (71.10), en düşük borik asit+boraks'da (8.70), ikili işlemde en yüksek borik asit+boraks+izosiyonat (95.60), en düşük PEG-400+stiren'de (25.60) elde edilmiştir.

Retensiyon miktarları (kg/m³) sarıçamda, tekli emprende işleminde en yüksek stiren (374.50), endüşük tanolith-CBC'de (19.38), ikili işlemde en yüksek borik

asit+boraks+izosiyonat (372.27), en düşük PEG-400'de (113.88) gerçekleşmiştir. Kayında ise, tekli emprende işleminde en yüksek vacsol (343.25), en düşük tanolith-CBC'de (32.36), ikili işlemde en yüksek PEG-400+izosiyonat (546.35), en düşük borik asit+boraks+izosiyonat'da (252.56) elde edilmiştir.

Hava Kuruşu ve Tam Kuru Yoğunluklar


Sarıçam ve Doğu kayını odununda elde edilen hava kuruşu yoğunluklar Tablo 7 ve 8'de, tam kuru yoğunluklar Tablo 9 ve 10'da ve bunlara ait grafik ise Şekil 3' de verilmiştir.

Tablo 3. Sarıçam Odunu Retensiyon Oranları

Kimyasal madde	Deney no	Retensiyon(%)			Toplam				
		1. Emprenye işlemi			2. Emprenye işlemi				
grubu		Ort.	St. sp.	Hg	Ort.	St.sp.	Hg	Ort.	St.sp.
I	1	10.9	1.3	abc	-	-	-	10.9	1.3
	2	14.1	1.9	abcd	-	-	-	14.1	1.9
	3	11.2	0.7	abcd	-	-	-	11.2	0.7
	4	28.6	19.1	cdef	-	-	-	28.6	19.1
II(a,b)	5	41.4	30.3	fg	-	-	-	41.4	30.3
	6	63.0	10.4	h	-	-	-	63.0	10.4
	7	16.4	12.2	abcd	-	-	-	16.4	12.2
	8	19.4	10.7	abcd	31.1	15.3	cd	50.5	16.5
II(c,d)	9	4.8	13.9	a	13.3	9.5	ab	18.1	10.6
	10	10.0	11.1	ab	13.6	9.5	ab	23.6	5.9
	11	6.9	3.5	ab	34.2	14.2	d	41.1	14.8
	12	39.7	5.7	ef	19.6	3.0	abcd	59.3	3.9
III	13	14.7	4.0	abcd	-	-	-	14.7	4.0
	14	13.1	1.5	abcd	-	-	-	13.1	1.5
	15	13.1	0.4	abcd	5.3	3.2	a	18.4	2.3
	16	11.8	1.7	abcd	6.1	6.6	a	17.9	8.3
IV	17	11.9	0.5	abcd	11.3	0.6	a	23.2	1.1
	18	12.6	0.8	abcd	14.3	1.3	abc	27.7	0.7
	19	56.3	15.5	gh	-	-	-	56.3	15.5
	20	24.1	14.2	bcd	-	-	-	24.1	14.2
	21	35.7	19.6	def	-	-	-	35.7	19.6
	22	22.3	10.8	abcd	-	-	-	22.3	10.8

Tablo 4. Doğu Kayını Odunu Retensiyon Oranları

Kimyasal madde grubu	Deney no	Retensiyon (%)						Toplam	
		1. Emprenye işlemi			2. Emprenye işlemi				
		Ort.	St. sp.	Hg	Ort.	St.sp.	Hg	Ort.	St.sp.
I	1	13.8	1.3	ab	-	-	-	13.8	1.3
	2	20.2	2.0	bc	-	-	-	20.2	2.0
	3	23.5	0.8	bcd	-	-	-	23.5	0.8
	4	28.1	3.6	cd	-	-	-	28.1	3.6
II (a,b)	5	71.1	14.1	f	-	-	-	71.1	14.1
	6	68.7	9.9	f	-	-	-	68.7	9.9
	7	48.1	11.9	e	-	-	-	48.1	11.9
	8	15.5	6.5	ab	39.0	5.9	f	54.5	3.9
II (c,d)	9	8.7	2.8	a	30.4	10.9	ef	39.1	8.0
	10	20.3	6.7	bc	21.0	3.3	cd	41.3	4.4
	11	44.6	13.4	e	29.2	12.7	de	73.8	4.3
	12	89.2	12.0	g	7.3	4.0	a	96.5	12.9
III	13	25.1	9.0	bcd	-	-	-	25.1	9.0
	14	21.6	4.4	bc	-	-	-	21.6	4.4
	15	21.6	1.4	bc	4.0	1.6	a	25.6	9.0
	16	20.7	1.9	bc	10.2	4.2	ab	30.9	4.4
IV	17	18.8	1.0	abc	9.4	2.5	ab	28.2	4.3
	18	19.8	2.8	abc	16.3	2.3	bc	36.1	2.8
	19	32.7	8.4	d	-	-	-	32.7	8.4
	20	28.9	14.4	cd	-	-	-	28.9	14.4
	21	15.2	0.8	abc	-	-	-	15.2	0.8
	22	18.4	2.5	abc	-	-	-	18.4	2.5




Şekil 1. Sarıçam ve Kayın Odununda % Retensiyon Oranları

Tablo 5. Sarıçam Odunu Retensiyon Miktarları

Kimyasal madde grubu	Deney no	Retensiyon (kg/m ³)						Toplam	Ort. St.sp.		
		1. Emprenye işlemi			2. Emprenye işlemi						
		Ort.	St. sp.	Hg	Ort.	St.sp.	Hg				
I	1	19.38	2.27	a	-	-	-	19.38	2.27		
	2	58.31	18.28	a	-	-	-	58.31	18.28		
	3	30.84	11.56	a	-	-	-	30.84	11.56		
	4	113.88	7.65	bc	-	-	-	113.88	7.65		
	5	56	18.07	a	-	-	-	56	18.07		
II (a,b)	6	50.91	5.22	a	-	-	-	50.91	5.22		
	7	41.64	7.77	a	-	-	-	41.64	7.77		
	8	44.52	4.87	def	282.26	112.80	def	326.77	113.81		
	9	47.50	6.50	bc	86.75	100.02	bc	133.81	82.98		
II (c,d)	10	46	3.58	c	169.13	70.21	c	213.49	78.56		
	11	42	21.40	ef	330.49	78.82	df	372.27	69.80		
	12	39.99	4.05	cde	231.25	23.93	cd	270.75	21.96		
	13	49.45	4.5	bc			bc	49.45	4.5		
	14	113.88	7.65	ab	-	-	ab	113.88	7.65		
	15	137.87	6.74	c	71.06	11.50	c	208.97	12.73		
III	16	124.84	13.54	bc	75.08	48.72	bc	195.87	60.75		
	17	133.35	3.27	c	99.45	8.67	c	233.80	10.23		
	18	150.74	12.13	c	83.24	34.90	c	233.80	37.67		
	19	374.50	75.53	f	-	-	f	374.50	75.53		
IV	20	186.09	67.34	c	-	-	c	186.09	67.34		
	21	225.	105	c	-	-	c	225	105		
	22	276.25	62.09	cde	-	-	cd	276.25	62.09		


Tablo 6. Kayın Odunu Retensiyon Miktarları

Kimyasal madde grubu	Deney no	Retensiyon (kg/m ³)							
		1. Emprenye işlemi			2. Emprenye işlemi			Toplam	
		Ort.	St. sp.	Hg	Ort.	St.sp.	Hg	Ort.	St.sp.
I	1	32.36	1.8	a	-	-	-	32.36	1.8
	2	70.93	12.18	a	-	-	-	70.93	12.18
	3	81.83	9.12	a	-	-	-	81.83	9.12
	4	343.25	24.10	def	-	-	-	343.25	24.10
	5	98	2.94	a	-	-	-	98	2.94
II (a,b)	6	88.25	6.60	a	-	-	-	88.25	6.6
	7	80.19	10.57	a	-	-	-	80.19	10.57
	8	68.69	20.78	f	406.28	40.03	f	474.73	30.30
	9	70.78	7.60	f	396.01	20.11	f	466.16	87.35
II (c,d)	10	72.82	11.15	fg	401.61	48.07	fg	472.13	51.83
	11	80	5.77	fg	400.60	90.36	fg	480.48	89.38
	12	89.14	9.72	de	163	9.74	de	252.56	7.32
	13	68.25	22.88	cd			cd	68.25	22.28
	14	237	4.50	b	-		b	237	4.5
	15	227.70	3.59	def	124.08	19.86	def	352	21.92
III	16	251.71	29.92	ef	163.03	25.35	ef	419.76	8.03
	17	240	6.85	def	169.18	47.34	def	409.89	52.05
	18	248.12	29.65	g	297.54	150.30	g	546.34	162.41
	19	320.75	74.87	d	-	-	-	320.75	74.87
IV	20	305.75	28.55	cd	-	-	-	305.75	28.55
	21	204	118	bc	-	-	-	204	118
	22	327	14.46	de	-	-	-	327	14.46

Şekil 2. Sarıçam ve Kayın Odununda Retensiyon Miktarı (Kg/m³)

Tablo 7. Sarıçam Odununda Hava Kuru Yoğunlukları (g/cm³)

Grup no	Emprenye den. no	İşlem sayısı ve sırası	Kontrol örneği (İslemsiz)			Deney örneği (İslemli)		
			Ort.	St.sp.	Hg	Ort.	St. sp.	Hg
I	1	1.Tanalith CBC	0.60	0.01	ab	0.62	0.01	bc
	2	1.As	0.57	0.06	ab	0.60	0.04	ab
	3	1.Dap	0.58	0.08	ab	0.59	0.06	ab
	4	1.Vacsol	0.50	0.01	a	0.73	0.06	de
	5	1.PEG-400	0.57	0.01	ab	0.60	0.06	b
	6	1.PEG-400 2.St	0.56	0.01	ab	0.52	0.01	a
II	7	1.PEG-400 2.MMA	0.62	0.01	bc	0.54	0.02	a
	8	1.PEG-400 2.St+MMA	0.68	0.06	cd	0.52	0.02	a
	9	1.PEG-400 2.Iso	0.57	0.02	ab	0.72	0.01	de
	10	1.Ba	0.61	0.02	abc	0.52	0.02	a
	11	1.Bx	0.55	0.64	a	0.55	0.09	ab
	12	1.Ba+Bx	0.66	0.02	bcd	0.82	0.02	f
	13	1.Ba+Bx 2.St	0.64	0.04	bcd	0.75	0.09	def
	14	1.Ba+Bx 2.MMA	0.53	0.02	a	0.58	0.06	ab
	15	1.Ba+Bx 2.St+MMA	0.65	0.02	bcd	0.71	0.06	cde
III	16	1.Ba+Bx 2.Iso	0.63	0.02	abc	0.82	0.02	f
	17	1.Ba+Bx* 2.Iso	0.52	0.02	a	0.56	0.13	ab
	18	1.PEG-400+Ba+Bx	0.78	0.01	ef	0.82	0.03	f
	19	1.St	0.62	0.05	ab	0.55	0.03	a
	20	1.MMA	0.62	0.02	ab	0.69	0.02	bcd
	21	1.St+MMA	0.55	0.06	a	0.67	0.03	bc
	22	1.Iso	0.55	0.02	a	0.88	0.02	e



Şekil 3. Sarıçam ve Kayın Odununda Tam Kuru ve Hava Kuru Yoğunluk değerleri

Tablo 8. Kayın Odununda Hava Kuru Yoğunlukları (g/cm^3)

Grup no	Emprenye den. no	İşlem sayısı ve sırası	Kontrol örneği (işlemsiz)			Deney örneği (işlemli)		
			Ort.	St.sp.	Hg	Ort.	St. sp.	Hg
I	1	1.Tanalith- CBC	0.79	0.03	de	0.72	0.03	cde
	2	1.As	0.70	0.03	cd	0.69	0.05	cd
	3	1.Dap	0.75	0.04	de	0.75	0.03	de
	4	1.Vacsol	0.71	0.02	cde	0.81	0.05	e
	5	1.PEG-400	0.76	0.03	de	0.68	0.02	cd
	6	1.PEG-400						
II		2.St	0.73	0.01	de	0.71	0.01	de
	7	1.PEG-400						
		2.MMA	0.71	0.09	cd	0.78	0.01	e
	8	1.PEG-400						
		2.St+MMA	0.76	0.02	de	0.74	0.01	de
	9	1.PEG-400						
		2.Iso	0.74	0.01	de	0.90	0.03	f
	10	1.Ba	0.74	0.15	abc	0.76	0.21	abc
	11	1.Bx	0.71	0.01	a	0.73	0.03	ab
	12	1.Ba+Bx	0.79	0.02	abcd	0.88	0.09	cde
	13	1.Ba+Bx						
		2.St	0.75	0.03	abc	0.95	0.02	e
	14	1.Ba+Bx						
III		2.MMA	0.73	0.01	a	0.85	0.04	abcde
	15	1.Ba+Bx						
		2.St+MMA	0.72	0.01	a	0.91	0.02	de
	16	1.Ba+Bx						
		2.Iso	0.72	0.03	a	0.79	0.05	abcd
	17	1.Ba+Bx						
		2.Iso	0.74	0.02	abc	0.81	0.06	abcd
IV	18	1.PEG-400+Ba+Bx	0.75	0.03	abc	0.87	0.02	bcde
	19	1.St	0.68	0.02	bc	0.78	0.02	d
	20	1.MMA	0.71	0.03	bcd	0.78	0.04	d
	21	1.St+MMA	0.71	0.01	bcd	0.77	0.02	cd
	22	1.Iso	0.74	0.02	cd	0.91	0.05	e

Kontrol örneklerine oranla hava kuru yoğunluk artışı (g/cm^3), sarışamda, I. grup emprende maddeleri için en yüksek vacsol'da (0.73), en düşük DAP'da (0.59), II. grup için en yüksek PEG-400+izosiyonat'da (0.72), en düşük PEG-400+stiren ile PEG-400+stiren+metil-metakrilat'da (0.52), III. grup için en yüksek borik asit+boraks ile borik asit+boraks+izosiyonat'da (0.82), en düşük borik asit'de (0.52), IV. grup için en yüksek izosiyonat'da (0.88), en düşük stiren'de (0.55) meydana gelmiştir. Kayında ise, I. grup emprende maddeleri için en

yüksek vacsol'da (0.81), en düşük amanyum sülfat'da (0.69), II. grup için en yüksek PEG-400 +izosiyonat'da (0.90), en düşük PEG-400'de (0.68), III. grup için en yüksek borik asit+ boraks+stiren'de (0.95), en düşük boraks'da (0.54), IV. grup için en yüksek izosiyonat'da (0.91), en düşük MMA+ stiren'de (0.77) olmuştur.

Tam kuru yoğunluk artışı (g/cm^3), sarışamda, I. grup emprende maddeleri için en yüksek vacsol'da (0.66), en düşük DAP'da (0.53), II. grup için en yüksek PEG-400

Tablo 9. Sarıçam Odununda Tam Kuru Yoğunluklar (g/cm^3)

Grup no	Emprenye den. no	İşlem sayısı ve sırası	Kontrol örneği (islemsiz) Ort.	Hg	Deney örneği (islemli) Ort.	St. sp.	Hg		
I	1	1.Tanalith CBC	0.53	0.01	ab	0.59	0.07	bcd	
	2	1.As	0.56	0.04	abc	0.61	0.03	bcd	
	3	1.Dap	0.53	0.06	ab	0.53	0.06	ab	
	4	1.Vacsol	0.47	0.01	a	0.66	0.07	defg	
	5	1.PEG-400	0.55	0.01	abc	0.59	0.01	abcde	
	6	1.PEG-400	2.St	0.53	0.01	ab	0.50	0.01	ab
II	7	1.PEG-400	2.MMA	0.78	0.02	bcde	0.60	0.02	bcd
	8	1.PEG-400	2.St+MMA	0.64	0.06	cdef	0.47	0.01	a
	9	1.PEG-400	2.Iso	0.55	0.02	abcd	0.66	0.01	cdef
	10	1.Ba	0.54	0.01	abc	0.53	0.01	abc	
	11	1.Bx	0.48	0.04	a	0.54	0.11	abc	
	12	1.Ba+Bx	0.64	0.01	cde	0.74	0.01	efg	
	13	1.Ba+Bx	2.St	0.62	0.03	bcde	0.66	0.11	cde
	14	1.Ba+Bx	2.MMA	0.49	0.03	ab	0.59	0.07	abcd
	15	1.Ba+Bx	2.St+MMA	0.62	0.10	bcde	0.65	0.05	cde
	16	1.Ba+Bx	2.Iso	0.56	0.02	abc	0.79	0.02	fg
	17	1.Ba+Bx*	2.Iso	0.49	0.04	ab	0.64	0.14	cde
	18	1.PEG+400 +Ba+Bx	0.71	0.09	def	0.84	0.04	g	
IV	19	1.St	0.57	0.04	ab	0.60	0.01	abc	
	20	1.MMA	0.62	0.03	abc	0.69	0.03	bc	
	21	1.St+MMA	0.56	0.06	ab	0.65	0.03	abc	
	22	1.Iso	0.51	0.01	a	0.87	0.01	e	

Tablo 10. Kayın Odununda Tam Kuru Yoğunluklar (g/cm^3)

Grup no	Emprenye den. no	İşlem sayısı ve sırası	Kontrol örneği (islemsiz) Ort.	Hg	Deney örneği (islemli) Ort.	St. sp.	Hg		
I	1	1.Tanalith-CBC	0.67	0.03	defg	0.66	0.03	def	
	2	1.As	0.70	0.03	efg	0.64	0.05	cdef	
	3	1.Dap	0.76	0.04	g	0.70	0.03	efg	
	4	1.Vacsol	0.66	0.02	defg	0.71	0.05	fg	
	5	1.PEG-400	0.72	0.03	fg	0.66	0.02	cdef	
	6	1.PEG-400	2.St	0.73	0.01	fg	0.67	0.01	ef
II	7	1.PEG-400	2.MMA	0.68	0.09	ef	0.76	0.01	fg
	8	1.PEG-400	2.St+MMA	0.72	0.02	fg	0.68	0.01	ef
	9	1.PEG-400	2.Iso	0.66	0.01	def	0.81	0.03	g
	10	1.Ba	0.70	0.15	abc	0.69	0.21	abc	
	11	1.Bx	0.63	0.01	abc	0.60	0.03	ab	
	12	1.Ba+Bx	0.77	0.02	bc	0.79	0.09	bc	
	13	1.Ba+Bx	2.St	0.78	0.03	bc	0.83	0.02	c
	14	1.Ba+Bx	2.MMA	0.71	0.01	abc	0.75	0.04	bc
	15	1.Ba+Bx	2.St+MMA	0.72	0.01	abc	0.80	0.02	c
	16	1.Ba+Bx	2.Iso	0.68	0.03	abc	0.64	0.05	abc
	17	1.Ba+Bx*	2.Iso	0.71	0.02	abc	0.54	0.06	a
	18	1.PEG-400+Ba+Bx	0.83	0.03	c	0.66	0.02	abc	
	19	1.St	0.71	0.02	bcd	0.70	0.02	bcd	
IV	20	1.MMA	0.76	0.03	cde	0.70	0.04	bcd	
	21	1.St+MMA	0.70	0.01	bcd	0.68	0.02	bc	
	22	1.Iso	0.74	0.02	cde	0.85	0.05	cde	

+İzosiyanat'da (0.66), en düşük PEG-400+stiren ve PEG-400+stiren+metilmekatrilat'da (0.47), III. grup için en yüksek PEG-400+borik asit+boraks'da (0.84), en düşük borik asit'de (0.53), IV grup için en yüksek izosiyanat'da (0.87), en düşük stiren'de (0.60) gerçekleşmiştir. Kayında ise, I. grup emprenye maddeleri için en yüksek vacsol'da (0.71), en düşük amonyum sülfat'da (0.64), II. grup için en yüksek PEG-400+izosiyanat'da (0.81), en düşük PEG-400'de (0.66), III. grup için en yüksek borik asit+boraks+stiren'de (0.83), en düşük boraks+borik asit'de (0.54), IV.grup için en yüksek izosiyanat'da (0.85), en düşük MMA+stiren'de (0.68) meydana gelmiştir.

Sonuçlar

Tanalith-CBC, borik asit, PEG-400, stiren, ve izosiyanatın asidik, boraks, parafin +borik asit+boraks'ın % 13'lük sulu çözeltisinin ise bazık karekterde olduğu tesbit edilmiştir. Borik asit+boraks (7:3, ağırlık : ağırlık) bileşiminde ve metilmekatrilat'da pH değerleri nötre yakın çıktığinden odun dokularının etkilenmeyeceği söylenebilir.

En düşük retensiyon miktarları her iki türde, sırasıyla tanalith-CBC, amonyum sülfat, diamonyum fosfat, borik

asit, boraks ve borik asit+boraks'da elde edilmiştir. En yüksek retensiyon ise, ikili işlemlerde özellikle (borik asit+boraks)+SİM'lerde belirlenmiştir. Her iki türde de borik asit ve boraks'in water repellent absorbsiyonunu engellemediği, aksine monomerlerin tekli işlemde yalnız başına uygulamalarında görülen daha yüksek retensiyon miktarlarına göre borik asit+boraks'in SİM absorpsiyonunu artıracağı ifade edilebilir.

Hava kurusu yoğunluklarda, sarıçamda vacsol, BA+Bx, (BA+Bx)+izosiyanat, stiren+MMA, izosiyanat, kayında ise PEG-400+izosiyanat, (borik asit+boraks)+stiren, (borik asit+boraks)+(stiren+MMA), stiren ve izosiyanat istatisel anlamda önemli değişimlere sebebi olmuştur.

Tam kuru yoğunluklarda, sarıçamda vacsol, (BA+Bx)+izosiyanat, (BA+Bx)+izosiyanat (soğuk katılmalıdır), parafin+borik asit+boraks, izosiyanat, kayında ise PEG-400 +izosiyanat önemli artış sağlamışlardır.

Bunlara göre; tam kuru yoğunluk en çok sarıçamda etkilenmiştir. PEG-400+ (stiren+MMA)' da görülen azalma, söz konusu uygulamada gerçekleşen hacimsel genişlemenin ağırlık artışıından çok daha fazla olmasından kaynaklanmış olabilir.

Kaynaklar

1. Arseneault, R.D., Factors Influencing the Effectiveness of Preservative Systems. Wood Preservation and Its Preservation by Preservative Treatments. Vol II. Preservatives and Preservatives Systems. DD Nicholos .Ed.. 121-278. Syracuse University Press, Syracuse, New York.1988
2. Williams, L.H., Mauldin, J.K., Integrated Protection Against Lyctid Beetle Infestations, III. Implementing Boron Treatment of Virola Lumber In Brasil, Forest Products Journal, 36(1986) 24-48-11-12.
3. Yalinkılıç, M.K., Ağaç Malzemenin Yanma, Higroskopisite ve Boyutsal Stabilite Özelliklerinde Çeşitli Emprenye Maddelerinin Neden Olduğu Değişiklikler ve Bu Maddelerin Odundan Yıkanabilirlikleri, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Doçentlik Tez Çalışması, 312 s, 1993, Trabzon
4. Rowel, R. M., Konkol, P., Treatments that Enhance Physical Properties of Wood, Gen. Tech.Rep., Fil-GTR-S5, V:S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Product Laboratory, Madison,WI 1987
5. TS 1476, Odunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, 1984, Ankara
6. ASTM-D 1413-76. Standard Test Method of Testing Wood Preservatives by Laboratory Soilblock Cultures, Annual Book of ASTM Standards, 452-460, 1976.
7. Yalinkılıç, M. K., et al., Duglas Göknarı Odununun Anatomik ve Çeşitli Kimyasal Maddelerle Emprenye edilebilme Özellikleri,Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 21(1997), 433-444, TÜBİTAK.
8. Örs, Y., Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, Odunun Fiziksel Özellikleri, Ders Notları, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No:11, Trabzon, 1986.