

高性能液晶聚酯纤维的成型与结构*

黄美荣 李新贵

(天津纺织工学院)

【摘要】以国外资料为主，综述了热致液晶聚酯的熔体纺丝工艺及纤维的结构与性能，给出了含有Vectra复合纤维的热处理条件与力学性能。

相对于溶致液晶聚酰胺的干湿法纺丝，热致液晶聚酯(TLCP)的优点是只需通过传统的熔融纺丝设备即可获得高性能纤维，其抗张强度和模量最高分别可达4GPa和120GPa以上。由于纺丝熔体处于液晶态，在较低的卷绕速度下就易于获取高取向结构的纤维，一般不需热延伸。纺丝所需熔体可直接来自熔融缩聚所制的TLCP熔体，也可来自固态TLCP切片。纺丝质量和纤维性质受TLCP的分子量及其分布、纺丝温度、喷丝孔尺寸、喷头拉伸比及纤维中缺陷的影响，其中分子量和缺陷(空洞及夹杂物)是决定纤维性质优劣的主要因素。夹杂物主要来自于高熔点的未熔融颗粒，如结晶度较高的微粒。为了尽量减少高熔点杂质，有时采用高温进料、低温挤出的纺丝方式，即在较高温度下保证TLCP充分熔融后，再降温到稍高于熔融温度时将熔体挤出成纤。

根据TLCP熔体粘度较低及孔口膨化较小的特点，纺丝时通常采用比纺制PET纤维细得多的喷丝孔，如直径为0.03~0.23mm、长度为0.40~0.70mm或长径比为2~5的喷丝孔。喷孔板的孔数可少到1孔，也可多到1500孔，这主要取决于单纤的纤度和纤维的总纤度。纺丝温度应高于TLCP的熔融温度30~60℃，一般控制在290~370℃。卷绕速度约为100~1100m/min，冷却介质可以是室温下的空气或氮气，喷头拉伸比最好选择在3~400范围内。在这样的纺丝工艺条件下，所获单纤为0.2~4.4特，最细可达0.3~0.5特。

将初生纤维进行热处理后便可获得高强高模纤维。热处理时纤维可以处在张力状态，也可处在松弛状态。理想的热处理介质是惰性气体(Ar 、 He 和 N_2)，流动的空气或真空也可作为热处理介质。热处理时间或短至几十分钟，或长达几天，这有赖于纤维的细度及热处理温度。热处理温度以略低于纤维软化点为

宜，随热处理的进行，温度还可逐步上升，因为热处理过程中，纤维的软化点在不断上升。纤维经热处理后失重约2%，因为热处理过程生成的水、乙酸、二氧化碳和苯酚被蒸发掉了。

如果将TLCP作为增强组分，纺制成海岛型或

表 1 TLCP复合纤维成型热处理条件
及力学性能

复合组分	复合形式	热处理温度/时间	T(GPa) M(GPa)
Vectra	芯	260℃/1h	
		270~280℃/4h	3.07 75.9
聚氯三氟乙烯	皮	280~285℃/15h	
Vectra	芯	260℃/1h	
		270~280℃/4h	2.84 71.3
聚苯硫醚	皮	280~285℃/12h	
			初生纤维
50% Vectra	岛		0.78 38.6
50%聚醚酰亚胺	海		纺丝温度355℃
30% Vectra	岛		0.50 23.6
70%聚苯硫醚	海		
95% Vectra	原纤原位复合		1.44 65
5% PET			

注：T抗张强度，M初始模量。

* 国家自然科学基金资助项目。

皮芯型复合纤维，也可提高非液晶纤维的力学性能，这已成为 TLCP 发展的新趋势，在这方面，液晶 Vectra 研究较深入(见表 1)，其中由 Vectra/聚醚酰亚胺组成的海岛型复合纤维可用于光纤的抗拉材料，Vectra 与聚苯硫醚组成的海岛型复合纤维在 270℃热压后切成小片，由小片所制模件的弯曲强度与抗张强度比用纯聚苯硫醚分别大 12 倍与 20 倍。

TLCP 所具有的特殊刚性链结构，使熔融状态下，大分子链不再形成传统的分子链网络，而是呈现大分子链充分伸展的多区结构。在每个区域中，分子链都沿某一方向取向排列，各个区域的取向方向不一定相同。这样的多区结构易于沿流动方向发生长程取向排列，致使初生纤维拥有很高的取向度。然而这种取向结构并非均匀存在于 TLCP 纤维中，一般只形成皮芯形态结构，皮层取向度高而芯层取向度低。由于在熔体纺丝过程中，喷丝孔壁处的流速为零，而喷丝孔中心处的流速却大于平均流速，熔体出喷丝孔后，纺丝细流将重新调整速度梯度，意味着靠近细流表面的流动单元必定被拉伸，靠近细流中心的流动单元必定被压缩，即形成了高取向皮层和低取向芯层的皮芯结构，所以纺丝后加工的目的都是为了提高纤维中心区的取向度，以获得皮层和芯层取向度都很高的纤维。

与 Kevlar 纤维相比，TLCP 纤维具有许多优点，首先 TLCP 纤维采用熔体纺丝方法制备，这就避免了 Kevlar 纤维的干湿法纺丝的诸多不便；其次，TLCP 纤维还拥有优异的耐摩擦性、耐化学腐蚀性、耐日光老化性和低吸湿性，从而更适宜于恶劣环境。总之，只要能更有效地解决 TLCP 初生纤维需要长时热处理的问题，那么 TLCP 纤维有希望替代 Kevlar 纤维获得越来越广阔的应用。

参 考 资 料

- [1] «纤维学会志», 1985, 41(2), 53.
- [2] «Macromolecules», 1986, 19, 1789.
- [3] «J. Rheol.», 1985, 29, 281.
- [4] «J. Macromol. Sci.-Phys.», 1985, B23, 497.
- [5] U. S. P. 4355132.
- [6] «Fiber Producer», 1984, 12(5), 86.
- [7] JP80-229213, JP81-21639, JP81-213520.
- [8] JP88-315604, JP88-317032.
- [9] «合成纤维工业», 1980,(3), 50.
- [10] JP87-177212, JP87-177213.
- [11] U. S. P. 4699746.
- [12] JP89-229815, JP89-229816.
- [13] «J. Appl. Polym. Sci.», 1982, 44, 1531.
- [14] «日本复合材料学会志», 1991, 17, 223.
- [15] «J. Mater. Sci.», 1988, 21, 1897.