

上簇环境与茧层丝胶的性质

朱 良 均

(浙江农业大学)

【摘要】用物理方法测定不同上簇环境中丝胶性质。发现在高温多湿环境中吐丝结成的茧，茧层丝胶的初期溶解率低，DSC 分析的吸热峰在高温侧出现，且吸收强度大，丝胶分子中存在着 β 结构和无规卷曲结构；而适温适湿环境中吐丝结成的茧，外观形质好，茧层丝胶分子为无规卷曲结构。

一、材料和方法

(一) 材料

春用品种的熟蚕，分别在特设的高温多湿区(30°C , RH94.2%)、低温多湿区(15°C , RH91.4%)和适温适湿区($21\sim24^{\circ}\text{C}$, RH67%)上簇吐丝结茧，经3~5日后来采茧作为试料。

(二) 方法

1. 茧丝的离解：每个上簇处理区各抽取15粒茧，在实验型缫丝机上采用一粒缫方法进行茧质调查。

2. 茧层丝胶的 DSC 分析：将茧层切片(1厘米²左右)，在浴比1:100，温度85~90℃的热水中，经20、30、40分钟的间接处理，获得各区各种丝胶溶液，自然干燥后的粉末，作为试料。DSC 用理学电机制台式差示扫描热量计，试料量4毫克，升温速度20℃/分，感度4mcal/秒，在空气中进行测定。

3. 茧层丝胶的 CD 光谱：将上述方法制得的丝胶溶液加30倍量的蒸馏水稀释后作为试料。CD 用日本分光制(J-40AS)的自记分光偏振计，测定波长190~240nm范围的CD光谱。

二、结果与讨论

对茧质起主导作用的丝胶，经过不同上簇环境处理后，发生变化的情况分述如下，表1是各处理区的茧层丝胶的初期溶解率。

表 1 上簇环境与茧层丝胶的初期溶解率
(单位：%)

处理区	鲜茧	干 茧		
	85℃, 水浴20分	85℃, 水浴30分	85℃, 水浴40分	95℃, 水浴40分
高温多湿	3.02	5.52	5.95	6.92
适温适湿	4.74	6.87	7.56	8.54
低温多湿	3.94	5.98	6.98	8.04

由表1可知，各处理区的茧层丝胶溶解率相差很大，适温适湿区的溶解率最高，高温多湿区为最低，无论是温度、时间，还是鲜茧、干茧等都具同样倾向。茧层丝胶较长时间处于多湿的环境中，再加上高温的影响，丝胶从易溶性转化为难溶性。故在多湿时，温度越高，丝胶的变性程度就越重，这就说明了高温多湿区的茧层丝胶溶解率低于低温多湿区的原因。

图1是上簇环境不同的茧层丝胶的DSC曲线。可见各处理区的DSC曲线中，都出现3个吸热峰(谷)，但吸热的位置(温度值)和峰的强度不同。第1吸收峰各处理区大致都在110℃附近，这个峰的温度与茧层丝胶水分的性质有关。第2吸收峰的位置是：适温适湿区在230℃附近，低温多湿区在222℃处，高温多湿区在218℃处出现，这个峰的温度与茧层丝胶的融解性能有关。相反，第3吸收峰的位置是：高温多湿区最高，在268℃处出现最大吸收，并且吸收峰形大而尖陡，低温多湿区次之，在260℃处，其吸收峰形也较大而尖陡，而适温适




图 1 上簇环境不同的茧层丝胶的DSC曲线

- 1—高温多湿区；
- 2—低温多湿区；
- 3—适温适湿区。

短，低温多湿区介于两者之间。

茧层丝胶的热分解性质与有关资料^[1]中的试验结果相一致，即茧层丝胶的溶解性差，其分解吸热峰有向高温侧方向推移的倾向，可解释为，在高温多湿环境中吐丝结茧，茧层丝胶的分子结构向致密化、结晶化方向发展，其分子内能增大。所以，在高温多湿环境中结成的蚕茧，其茧层丝胶的溶解性差，DSC 曲线上的吸收峰形大而尖陡，并在高温侧出现。

在图 2 中，高温多湿区茧层丝胶在 199~205nm 处出现负的吸收峰(谷)，在 195nm 处

湿区最小，在 255°C 处出现，这个峰的温度为茧层丝胶的热分解温度。另外，从热融解峰与热分解峰之间的温度范围来看，高温多湿区最大，为 218~268°C，低温多湿区次之，为 222~260°C，适温适湿区最小，在 230~255°C 之间，即高温多湿处理区的茧层丝胶发生热分解反应的时间长，而适温适湿区的茧层丝胶发生热分解反应的时间最短，低温多湿区介于两者之间。




图 2 上簇环境不同的茧层丝胶的CD光谱

- 1—高温多湿区；
- 2—低温多湿区；
- 3—适温适湿区。

出现正的吸收峰(峰)，而低温多湿区和适温适湿区的茧层丝胶分别在 197~199nm、195~198nm 处出现负的吸收峰(谷)。根据经典的研究结果^[2]，β 结构的特征吸收是在 195~197nm 处出现正的吸收，而无规卷曲结构则是在 196~202nm 间产生负的吸收。由此可知，高温多湿区的茧层丝胶中既存在着 β 结构，也存在着无规卷曲结构，而适温适湿区和低温多湿区都是无规卷曲结构。在高温多湿的环境中吐丝结茧，茧层丝胶趋向结构紧密化和结晶化的强度大，从而使部分丝胶从无规卷曲结构转化成 β 结构。此外，从吸收峰形的强度来看也呈同样趋向，适温适湿区的吸收峰形强度大于低温多湿区的强度，即从量的观点来看，适温适湿区所含有的无规卷曲结构多于低温多湿区的量。

从 CD 光谱曲线的吸收峰的出现位置和峰形强度可见，良好的上簇环境中吐丝结茧，其茧层丝胶的分子结构主要是无规卷曲结构，随着上簇环境的恶化，无规卷曲向 β 结构转化而逐渐减少。茧层丝胶分子从无规卷曲结构转化为 β 结构后，分子的有序性、密集性增强，即结晶化程度增加，溶解性随之降低，引起茧层丝胶物性的变化，从而引起蚕茧解舒率的变化(见表 2)。实验证明，蚕茧解舒的优劣，除丝素结构的原因外，主要是由于茧层丝胶的结构变化所致。

表 2 上簇环境与蚕茧解舒率

条件	解舒率 (%)
高温多湿	9.47
适温适湿	82.35
低温多湿	48.39

三、结 论

1. 在恶劣的环境中吐丝结茧，其蚕茧质量显著恶化，见表 2。
2. 在恶劣的环境中吐丝结茧，其茧层丝胶

(下转第37页)

(上接第16页)

的吸热分解温度高。根据 DSC 分析，高温多湿区的茧层丝胶热分解发生范围最大(218~268°C)，适湿适湿区的茧层丝胶热分解范围最小(230~255°C)，而低温多湿区则介于两者之间(222~260°C)。

3. 在恶劣的环境中吐丝结茧，茧层丝胶分子由无规则卷曲转化成 β 结构。根据 CD 分析，高温多湿区的茧层丝胶分子结构，既有 β 结构也存在无规卷曲结构；适温适湿区和低温

多湿区的茧层丝胶分子都以无规卷曲结构状态存在，但适温适湿区中无规卷曲的比例为最高。

本试验得到日本东京农工大学工学部平林洁教授、荒井三雄先生的指导，谨表谢意。

参 考 资 料

- [1] 平林洁，〈日本蚕系学杂志〉，45(5)，399~402(1976)。
- [2] 平林洁，〈绢系物理学〉，(1980)，东京农工大学制系绢研究会。