

# 表面涂少量氯化锰提高 Ti47Al2Cr2Nb 合金高温抗氧化性

辛丽<sup>1</sup> 李铁藩<sup>1</sup> 周龙江<sup>1</sup> 李美栓<sup>1</sup> 杨锐<sup>2</sup> 李东<sup>2</sup>

1. (中国科学院金属腐蚀与防护研究所, 金属腐蚀与防护国家重点实验室  
沈阳 110015)

2. (中国科学院金属研究所 沈阳 110015)

**摘要** 研究了表面涂少量  $MnCl_2$  对 Ti47Al2Cr2Nb 合金 900°C 恒温氧化行为的影响。涂少量  $MnCl_2$  后合金的氧化速率降低了 50% 以上, 氧化膜也由  $TiO_2$  和  $Al_2O_3$  的混合物变为以  $Al_2O_3$  为主的氧化物。发生上述变化的原因可能在于氧化开始时合金中钛与 Cl 反应形成钛的亚稳态氯化物挥发掉, 合金表面形成一层致密的氧化铝膜, 阻碍合金中的 Ti 向外扩散氧化, 因此提高了合金的高温抗氧化性能。

**关键词** 钛铝基合金, 表面喷涂氯化锰, 氧化

## 1 前言

TiAl 金属间化合物作为一种新型和有待研究开发的轻质高温结构材料, 受到了普遍关注<sup>[1]</sup>。随着阻碍其实用化的室温延性差等问题的解决, 其 850°C 以上高温抗氧化能力不足显得尤为重要。已经用表面处理或加入其它合金元素等方法<sup>[2]</sup>来提高 TiAl 基合金的高温抗氧化能力, 并取得了一些进展, 但还需进一步深入的研究。有研究<sup>[3]</sup>指出在粉末冶金法制 TiAl 时采用含 NaCl 的钛粉烧结制成的 TiAl-2.5Mn 三元合金表面能形成  $Al_2O_3$  保护膜, 显著提高合金的高温抗氧化性能。本工作研究了合金表面涂少量  $MnCl_2$  对 Ti47Al2Cr2Nb 合金高温氧化行为的影响, 并分析探讨氯影响 TiAl 基合金高温氧化行为的作用机理。

## 2 实验方法

将等温锻造的 Ti-47Al-2Cr-2Nb-0.15B 棒状合金线切割成  $\phi 8.8 \times 1\text{mm}$  的圆片状试样, 表面经 800#SiC 砂纸研磨, 在丙酮中超声波清洗。

在试样表面喷涂少量  $MnCl_2$ (约  $0.1\text{g}/\text{cm}^2$ )。氧化增重实验在电子热天平上进行。样品在 900°C 空气中氧化 24h 后炉冷。用 SEM 观察氧化膜外表面及断面形貌, 用能谱分析氧化物相。

### 3 实验结果

由 Ti47Al2Cr2Nb 样品 900°C 恒温氧化动力学曲线(图 1)可见, 样品表面喷涂少量 MnCl<sub>2</sub> 后, 扣除因 MnCl<sub>2</sub> 挥发可能产生的最大失重 0.1mg/cm<sup>2</sup>, 氧化速率降低了 50% 以上。

用 SEM 观察这两种样品 900°C 恒温氧化后的表面形貌(图 2), 可见涂少量 MnCl<sub>2</sub> 后样品表面由颗粒状氧化物变为“脊状”的氧化膜。




Fig.1 Oxidation kinetics of Ti47Al2Cr2Nb and Ti47Al2Cr2Nb surface applied-MnCl<sub>2</sub> at 900°C





Fig.2 Surface morphologies of scale formed on Ti47Al2Cr2Nb at 900°C for 24h

(a) without MnCl<sub>2</sub> (b) surface applied MnCl<sub>2</sub>

两种样品氧化后的断面形貌见图 3。未涂盐样品氧化膜分层, EDAX 分析表明外层氧化膜成份主要为 TiO<sub>2</sub>, 内层氧化膜为 TiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的混合层。涂少量 MnCl<sub>2</sub> 后, 氧化膜不分层, 其成份以 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为主。






Fig.3 SEM photographs of fracture-section of Ti47Al2Cr2Nb samples after 24h isothermal oxidation at 900°C. (a) without MnCl<sub>2</sub> (b) EDAX results of area 'A' and 'B' labeled in the (a) (c) surface applied MnCl<sub>2</sub> (d) EDAX result of area 'C' labeled in the (c)

## 4 讨论

在 TiAl 二元金属间化合物中加入少量合金元素 Cr、Nb 能显著增强合金的高温抗氧化性能<sup>[4,5]</sup>, 从本工作结果也可看到 Ti47Al2Cr2Nb 合金 900°C 时恒温氧化速率较小, 氧化膜较薄, 与 TiAl 二元合金的氧化相似<sup>[6]</sup>, 氧化膜仍分为两层, 但由于 Cr、Nb 的加入改变了 Al、Ti 在合金中的活度<sup>[4,5]</sup>, 即增大了  $a_{Al}/a_{Ti}$ , 有利于稳定的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的生成, 因此内层形成致密连续的铝含量较高的 TiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的混合层, 阻碍了金属离子与氧离子在混合膜中的传输, 显著降低了氧化速率。

Ti47Al2Cr2Nb 合金表面涂少量 MnCl<sub>2</sub> 后, 氧化速率降低了 50% 以上, 氧化膜更薄, 不分层, 成份主要为 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 氧化膜表面呈典型的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 所固有的“脊状”形貌<sup>[7]</sup>。氯元素的存在促进了 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的形成, 抑制了 TiO<sub>2</sub> 的生成, 其作用机理我们认为是这样的: 反应开始时并不是没有 Ti 的氧化物形成, 而是 TiAl 合金在常温下就已被一层极薄的 Ti、Al 的氧化物所覆盖<sup>[8]</sup>, 在氧化初期当极薄的 TiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混合氧化膜形成后, 由于膜 / 气体界面与膜 / 合金界面之间存在着氧和氯的化学势梯度<sup>[9]</sup>, 因此氧和氯通过氧化膜向内扩散, 在膜 / 合金界面形成了较低的氧和氯的分压。与氯的亲和力 Ti 强于 Al (即 TiCl<sub>2</sub> 的生成自由能比 AlCl<sub>3</sub> 更负<sup>[10]</sup>), 与氧的亲和力 Ti 弱于 Al (即 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的生成自由能比 TiO<sub>2</sub> 更负一些<sup>[11]</sup>), 因此在低的氧、氯分压下可能形成钛的亚稳态氯化物 TiCl<sub>2</sub> 和铝的稳态氧化物 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 而 TiCl<sub>2</sub> 在 921°C 时蒸汽压已达  $10^{-4}$  atm<sup>[10]</sup>, 在氧化温度下易挥发掉, 因此在合金表面形成了以致密的  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为主的保护性氧化膜。一旦表面致密的氧化铝膜形成后, Ti 向外扩散受到抑制, 氧化膜的进一步生长主要为 Al 向外扩散与向内扩散的氧在氧化膜中相遇, 形成新的氧化物, 氧化膜横向生长, 形成“脊状”形貌。与 Ti47Al2Cr2Nb 合金相比, 涂 MnCl<sub>2</sub> 样品由于挥发机制起作用, 氧化后不再有 TiO<sub>2</sub> 氧化层形成, 而是形成了单层的以 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为主的致密的氧化物膜, 阻碍了 Ti 向外扩散, 因此显著提高了该合金的高温抗氧化性能。今后将进一步研究, 通过控制环境氯分压进行预氯化处理, 如果能获得与涂氯化物相同的效果, 则可发展出一种有工业应用价值的预处理新工艺。

## 5 结论

(1) Ti47Al2Cr2Nb 合金 900°C 恒温氧化后氧化膜为 TiO<sub>2</sub> 和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的混合物, 表面涂

少量  $MnCl_2$  后氧化膜为以  $Al_2O_3$  为主的单层膜，氧化速率降低了 50% 以上。

(2) 氯的作用可能在于氧化开始时合金中钛与 Cl 反应形成钛的亚稳态氯化物挥发掉，合金表面形成一层致密的氧化铝膜，阻碍了合金中 Ti 向外扩散氧化。

## 参 考 文 献

- 1 Ogden H R, et al. Trans. AIME, 1953, 19:267
- 2 Taniguchi S. Materials and Corrosion, 1997, 48:1
- 3 熊谷正树, 涉江和久, 金睦淳. 日本金属学会志, 1993, 57:721
- 4 Schmutzler H J, Zheng N, Quadakkers W J, Stroosnijder M F. Surface and Coatings Technology, 1996, 83:212
- 5 McKee D W, Huang S C. Corrosion Science, 1992, 33(12):1899
- 6 Taniguchi S, Shibata T. Intermetallics, 1996, 4:s85
- 7 Doychak J, Smialek J L, Barrett C A. In: Grobstein T, Doychak J ed., Oxidation of High Temperature Intermetallics, TMS, Warrendale DA. 1988, 41
- 8 Taylor T N, Paffett M T. Mater. Sci. Eng., 1992, A153:584
- 9 Kofstad P. High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London and New York, 1988, 504
- 10 George Y L. High Temperature Corrosion of Engineering Alloys, ASM International Materials Park OH., 1990, 88
- 11 梁英教, 车荫昌主编. 无机物热力学数据手册, 沈阳: 东北大学出版社, 1996

## IMPROVEMENT OF OXIDATION RESISTANCE OF Ti47Al2Cr2Nb BY APPLYING $MnCl_2$ ON ALLOY SURFACE

XIN Li<sup>1</sup> LI Tie-fan<sup>1</sup> ZHOU Long-jiang<sup>1</sup> LI Mei-shuan<sup>1</sup>  
YANG Rui<sup>2</sup> LI Dong<sup>2</sup>

1. (State Key Laboratory for Corrosion and Protection, Institute of Corrosion and Protection of Metals, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110015)

2. (Institute of Metals, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110015)

## ABSTRACT

The effect of  $MnCl_2$  applied on surface of Ti47Al2Cr2Nb quaternary alloy on its isothermal oxidation behavior at 900°C has been studied. The presence of  $MnCl_2$  reduced the oxidation rate of the alloy by a factor of 3, and changed the scale composition from a mixture of  $TiO_2$  and  $Al_2O_3$  to basically pure  $Al_2O_3$ . The reason for the improvement of oxidation resistance of the alloy due to  $MnCl_2$  was discussed. At the beginning of oxidation titanium in the alloy reacted with Cl to form substable titanium chloride, which vaporized and left alloy surface. As a result, a layer of compact  $Al_2O_3$  scale formed on the alloy surface and prevented the outward diffusion of titanium.

**KEY WORDS** TiAl-base alloy, Surface applied  $MnCl_2$ , Oxidation