

# 电感耦合等离子体质谱法分析汤岗子热矿泥中微量元素

侯冬岩<sup>1</sup>,回瑞华<sup>1</sup>,许利民<sup>2</sup>,刘俊会<sup>3</sup>

(1. 鞍山师范学院,辽宁 鞍山 114007; 2. 鞍山市科技局,辽宁 鞍山 114044;  
3. 国家农业深加工产品质量监督检验中心,吉林 长春 130002)

**摘要:**本工作对汤岗子热矿泥中微量元素进行分析研究。采用微波消解法处理样品,电感耦合等离子体质谱法对汤岗子热矿泥中钠、镁、锌、锰、铜、锗、钼、铬、铝、镍、汞、铅等12种微量元素进行检测与分析。结果表明,在优化实验条件下,方法的检出限为 $0.000\text{3}\sim 5.86\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ,相对标准偏差为 $0.91\%\sim 6.02\%$ ,回收率为 $91.10\%\sim 108.0\%$ 。

**关键词:**汤岗子热矿泥;电感耦合等离子体质谱法;微量元素

中图分类号:O 657.63 文献标识码:A 文章编号:1004-2997(2010)01-0039-04

## Determination of Microelements in Thermal Mineral Mud of Tanggangzi by ICP-MS

HOU Dong-yan<sup>1</sup>, HUI Rui-hua<sup>1</sup>, XU Li-min<sup>2</sup>, LIU Jun-hui<sup>3</sup>

(1. Department of Chemistry, Anshan Normal University, Anshan 114007, China;  
2. Anshan Science and Technology Office, Anshan 114044, China;  
3. China Quality Supervision & Testing Center for Agricultural Deep Processing Products, Changchun 130002, China)

**Abstract:** The microelements in the thermal mineral mud of Tanggangzi were digested by microwave, and were detected by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The results show that the detection limits are  $0.000\text{3}\sim 5.86\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ , the relative standard deviations are  $0.91\%\sim 6.02\%$ , and the recoveries are  $91.10\%\sim 108.0\%$  of 12 kinds of microelements Na, Mg, Zn, Mn, Cu, Ge, Mo, Cr, Al, Ni, Hg and Pb in the thermal mineral mud of Tanggangzi.

**Key words:** thermal mineral mud of Tanggangzi; inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS); microelements

汤岗子热矿泥是迄今为止亚洲唯一的温度高达 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的湿润泥土。汤岗子温泉天然热矿

泥,国内独有,世界罕见,矿泥含有多种微量元素<sup>[1-3]</sup>。近年来,随着人们生活水平的提高,保健

意识逐渐加强,矿泉疗法逐渐被人们认可。据研究,热矿泥疗法具有增强人体细胞免疫功能的作用,增强心脏收缩力和搏出量,使肢体循环血容量增加,血循环改善,对治疗类风湿性关节炎、外伤后遗症、周围神经系统等疾病有良好的消除慢性炎症、止痛和解除痉挛的效果。水浴泥埋可防病健身,并具有美容功效,深受人们欢迎。本工作采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法对汤岗子热矿泥中 12 种微量元素含量进行测定,为探讨汤岗子热矿泥对人体的保健作用提供科学依据。

## 1 实验部分

### 1.1 主要仪器与试剂

Agilent 7500A 型电感耦合等离子体质谱仪:美国安捷伦公司产品;WR/BP-3TC 型变频控温微波样品处理系统:北京盈安美诚科学仪器有限公司产品;浓硝酸,过氧化氢,氢氟酸(优级纯):北京化工厂产品;实验用水为超纯水。

### 1.2 标准溶液

混合标准溶液:由  $1\ 000\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$  单一元素储备液(国家标准溶液,国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院提供,编号:Na GBW(E)080127, Al GBW(E)080559, Mg GSB G 62005-90(1201), Cr GSB G 62017-90(2401), Mn GSB G 62019-90(2502), Ni GSB G 62022-90(2801), Cu GSB G 62024-90(2902), Zn GSB G 62025-90(3001), Ge GSB G 62073-90(3201), Mo GSB G 62035-90(4201), Hg GSB G 62069-90(8001), Pb GSB G 62071-90(8201))用 5%

$\text{HNO}_3$  逐级稀释而成;质谱调谐液: $10\ \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$  锂、钇、铈、铊、钴的混合标准溶液;混合内标溶液: $1\ 000\ \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$  钨、钇的混合标准溶液。

### 1.3 实验样品

汤岗子热矿泥:2008 年 10 月取自汤岗子温泉。

### 1.4 实验方法

**1.4.1 仪器参数的优化** 用质谱调谐液对仪器条件进行优化,使仪器灵敏度、氧化物、双电荷、分辨率等各项指标达到测定要求,仪器参数列于表 1。

**1.4.2 混合标准溶液配制及校准方程** 用 5%  $\text{HNO}_3$  配制各元素标准溶液,钠、镁:1.0、2.0  $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ;锌、锰、铜、铝:0.0、0.1、0.2、0.5、1.0  $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ;铕、汞:0.0004、0.0008、0.002、0.004  $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ;钼、铬、镍、铅:0.002、0.004、0.01、0.02  $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 。标液空白为 5%  $\text{HNO}_3$ ,校准方程及相关系数列于表 2。

由表 2 可以看出,12 种元素的校准方程线性良好。

**1.4.3 样品处理** 精确称取样品置于消解罐中,加入 5.0 mL 硝酸、1.0 mL 氢氟酸,静置 1 h 后,按表 3 设定程序进行消解,冷却后以超纯水定容至 50 mL,待测,同时制备样品空白<sup>[4-5]</sup>。

**1.4.4 测定** 在优化的仪器条件下编辑测定方法,引入在线内标并观测内标校正元素灵敏度,依次引入试剂空白、标准溶液、样品空白、样品溶液。选择合适的内标校正元素,并根据校准方程计算样品中各元素的浓度。

表 1 电感耦合等离子体质谱工作参数

Table 1 Work parameters of ICP-MS

项目	工作参数	项目	工作参数
RF 发射功率	1 300 W	采样模式	全定量
雾化器	高盐	扫描方式	跳峰
雾化室温度	2 ℃	每点停留时间	0.1~0.5 s
炬管-石英一体化	2.5 mm 中心通道	测量点/峰	3
采样锥/截取锥	1.0/0.4 mm Ni 锥	重复次数	3
蠕动泵转速	0.1 r · s <sup>-1</sup>	元素积分时间	0.3~1.5 s
分析室真空度	$2.67 \times 10^{-2}\ \text{Pa}$	质谱计数模式	脉冲/模拟(P/A)
冷却气氩气流速	$12\ \text{L} \cdot \text{min}^{-1}$	质量分辨率	$0.65 \sim 0.8\ \text{u}$
载气氩气流速	$1.19\ \text{L} \cdot \text{min}^{-1}$	氧化物	<0.5%
采样深度	7.5 mm	双电荷	<2%

表2 元素校准方程及相关系数

Table 2 The calibration equation of elements and the correlative coefficient

测定元素	校准方程	相关系数	测定元素	校准方程	相关系数
Na	$Y=1.675X+118.1$	0.999 9	Ge	$Y=15.19X+0.1197$	0.997 9
Mg	$Y=572.6X+25.16$	1.000	Mo	$Y=19.75X+0.0001282$	1.000
Zn	$Y=8.409X+0.06920$	1.000	Cr	$Y=13.68X+0.02608$	0.999 5
Mn	$Y=1.335X-0.9812$	0.999 9	Al	$Y=625.1X+31.08$	1.000
Cu	$Y=35.51X+0.07394$	1.000	Ni	$Y=27.32X+0.01157$	0.999 4
Pb	$Y=161.1X+0.1082$	0.999 6	Hg	$Y=13.87X+0.003294$	0.999 7

表3 样品微波消解程序

Table 3 Microwave digestion procedure of samples

工步	工步温度/ ℃	保持时间/ min	升温斜率/ (℃ · min <sup>-1</sup> )	保护压力/ kPa
1	120	5	8	2 000
2	150	5	8	2 000
3	180	5	8	2 000

## 2 结果与讨论

### 2.1 方法检出限

以样品空白(5% HNO<sub>3</sub>)和样品测定数据统计方法检出限( $3\sigma, n=6$ ),结果列于表4。

### 2.2 加标回收实验

为检验方法的准确度,对汤岗子热矿泥样品进行加标回收实验,结果列于表5。

结果表明,各元素加标回收率在91.10%~108.0%之间,符合痕量分析要求。

### 2.3 样品测定

测定的汤岗子热矿泥样品中微量元素列于表6。

表4 方法检出限

Table 4 The detection limits ( $3\sigma, n=6$ )

测定元素	检出限/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )
<sup>23</sup> Na	0.59
<sup>24</sup> Mg	3.48
<sup>65</sup> Zn	0.046
<sup>55</sup> Mn	0.087
<sup>63</sup> Cu	0.0078
<sup>72</sup> Ge	0.0065
<sup>95</sup> Mo	0.0012
<sup>52</sup> Cr	0.0015
<sup>27</sup> Al	5.86
<sup>60</sup> Ni	0.0065
<sup>208</sup> Pb	0.0003
<sup>202</sup> Hg	0.0089

表5 样品加标回收实验

Table 5 Experiment of the recoveries

元素	样品原含量/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	加入量/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	测得值/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	回收率/%	RSD/%
<sup>23</sup> Na	1 500.0	450.00	1 986.0	108.0	
		300.00	1 804.5	101.5	3.62
		200.00	1 804.5	101.5	
<sup>24</sup> Mg	16 000	5 000.0	21 150	103.0	
		5 000.0	21 325	106.5	1.67
		5 000.0	21 230	104.6	
<sup>65</sup> Zn	2 000.0	1 000.0	3 033.0	103.3	
		1 000.0	2 955.0	95.50	4.24
		1 000.0	2 968.0	96.80	

续表

元素	样品原含量/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	加入量/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	测得值/( $\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ )	回收率/%	RSD/%
<sup>55</sup> Mn	450.00	150.00	590.40	93.60	
		120.00	565.68	96.40	1.50
		100.00	544.60	94.60	
<sup>63</sup> Cu	200.00	100.00	302.00	102.0	
		80.000	281.20	101.5	1.82
		50.000	249.30	98.60	
<sup>72</sup> Ge	20.000	8.000 0	27.880	98.50	
		6.000 0	26.132	102.2	3.30
		4.000 0	23.828	95.70	
<sup>95</sup> Mo	20.000	8.000 0	28.336	104.2	
		6.000 0	26.126	102.1	1.44
		4.000 0	24.200	105.0	
<sup>52</sup> Cr	20.000	8.000 0	27.800	97.50	
		6.000 0	26.138	102.3	2.42
		4.000 0	23.980	99.50	
<sup>27</sup> Al	200.00	100.00	306.00	106.0	
		80.000	283.60	104.5	1.07
		50.000	251.90	103.8	
<sup>60</sup> Ni	20.000	5.000 0	24.920	98.40	
		4.000 0	23.884	97.10	0.91
		3.000 0	22.901	96.70	
<sup>208</sup> Pb	20.000	5.000 0	24.725	94.50	
		4.000 0	23.856	96.40	1.55
		3.000 0	22.805	93.50	
<sup>202</sup> Hg	20.000	5.000 0	25.075	101.5	
		4.000 0	23.644	91.10	6.02
		3.000 0	22.766	92.20	

表 6 样品中各元素含量测定结果

Table 6 The content of elements in the samples

测定元素	含量/( $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ )
<sup>23</sup> Na	5 393.91
<sup>24</sup> Mg	939.60
<sup>65</sup> Zn	50.50
<sup>55</sup> Mn	120.17
<sup>63</sup> Cu	6.23
<sup>72</sup> Ge	—
<sup>95</sup> Mo	0.54
<sup>52</sup> Cr	9.52
<sup>27</sup> Al	9 768.91
<sup>60</sup> Ni	4.14
<sup>208</sup> Pb	17.36
<sup>202</sup> Hg	—

### 3 小结

本工作采用微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定汤岗子热矿泥中12种元素,该方法的回收率和精密度较好,能同时测定多种元素。样品处理和测定简便、快速,适合于批量样品多元素的同时测定。

由分析结果可知,汤岗子热矿泥中含有丰富的对人体有益的微量元素,其中钠、铝含量较大,其次是镁和锰,钼、锌、镍、铬、铅和铜的含量较低,未检出硒、锗和汞。

### 参考文献:

- [1] 王艳平. 辽东半岛温泉旅游现状与发展战略格局[J]. 辽宁税务高等专科学校学报, 2008, 16(1): 1-3.
- [2] 燕瑞, 易艳萍, 熊知行, 等. 微量元素抗衰老的作用[J]. 化学教育, 2000, (9): 1-2.
- [3] 沈梅, 马安德. 热矿泥粉中微量元素的检测与分析[J]. 微量元素与健康研究, 2003, 20(5): 44-45.
- [4] 侯冬岩, 回瑞华, 李红, 等. 茶叶中锗硒的电感耦合等离子体-质谱法分析[J]. 质谱学报, 2008, 29(6): 353-355.
- [5] HOU D Y, HUI R H LI H. Determination of trace elements in thermo-fango powder by inductively coupled plasma mass spectrometry[C]. The 6th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental Materials, 2006.