

# 硅橡胶涂层织物表面能及稳定性研究

狄剑锋

PERWUELZ Anne GUEGUEN Virginie LAM Thanh My

(五邑大学,江门,529020)

(法国鲁贝国立高等纺织工业与艺术学院)

**摘要:**采用动态测量法,对液滴在硅橡胶涂层表面上的接触角进行测量及计算表面能。并对硅橡胶涂层织物进行特殊处理,使其表面性能稳定、表面能降低、提高拒水耐脏能力。

**关键词:**涂层织物 土建织物 表面性能 硅橡胶 拒水能力 研究

**中图法分类号:** TS 176.5

近年来,以纺织品为顶篷材料的大型建筑物越来越多。作为建筑篷用织物,要有很高的力学性能及很好的表面性能。要求拒水、拒油、抗污、防污、易于清洁等,这就必须具有较低的表面能。鉴于硅橡胶有良好的物理力学性能,表面能比较低,是一种良好的拒水材料,所以开发以硅橡胶为涂层材料的建筑篷用织物是发展方向之一。

现以涤纶织物为基布,以硅橡胶为涂层材料研制成功建筑篷用织物,并对表面能作了重点研究。

## 1 润湿和表面能

根据润湿理论,液体润湿固体表面的能力可用铺展系数  $S$  表示<sup>[1]</sup>:

$$S = \gamma_s - \gamma_L - \gamma_{sL} \quad (1)$$

式中,  $\gamma_s$  为固体表面能;  $\gamma_L$  为液体的表面能;  $\gamma_{sL}$  为固体与液体的界面表面能,一般  $\gamma_{sL}$  很小,尤其是液体在高聚物表面上,  $\gamma_{sL}$  可忽略。那么,  $S = \gamma_s - \gamma_L$

由式(1)可得出以下结论:

1. 固体表面能  $\gamma_s$  越大,  $S$  就越大, 固体越容易被

液体湿润。反之,如果固体表面能  $\gamma_s$  越小,  $S$  越小, 固体越难被液体湿润, 固体就具有抗拒液体湿润的能力。

2. 液体的表面能  $\gamma_L$  越小,  $S$  越大, 液体越容易湿润固体。水的表面能为  $72.6\text{mJ/m}^2$ , 而一般油类的表面能为  $20\sim40\text{mJ/m}^2$ , 所以, 油的润湿能力远大于水, 所以, 拒油的物质一定拒水。

3. 固体与液体的界面表面能  $\gamma_{sL}$  越小,  $S$  越大。

当液体的表面能  $\gamma_L$  一定时, 液体润湿固体的能力  $S$  就可以用接触角  $\theta$  来表示。

当  $\theta = 0^\circ$  时, 液体完全润湿固体表面。

当  $0 < \theta \leqslant 90^\circ$  时, 液体部分润湿固体, 而且  $\theta$  越大,  $S$  越小, 固体拒水拒油的能力越大。

当  $90^\circ < \theta \leqslant 180^\circ$  时, 液体不润湿固体。如果液体为水, 该固体就具有拒水的作用, 如果这种液体为油, 该固体就具有拒油的作用。

水的表面张力比较高, 为  $72.8\text{mJ/m}^2$ 。拒水材料的表面能必须比此值小。油类的表面能一般在  $20\sim40\text{mJ/m}^2$ , 拒油材料的表面能必须比此值小。而一般的织物, 表面能远大于水和油的表面能, 因

此,为了使纺织材料拒水拒油,就要在其表面涂一层低表面能的材料。硅橡胶的表面能约为 $25\text{mJ/m}^2$ ,是比较理想的拒水材料<sup>[2]</sup>。

## 2 建筑篷用织物的研制

根据国际上最常用的建筑用纺织品规格,选用1100dtex高强涤纶长丝作织造篷用织物的基布。并进行涂层。涂层织物的结构见图1。



图1 建筑篷用涂层织物的结构

在织物上要涂三层:底层、内底和外表层。底层主要是为了将涤纶织物和有机硅粘合在一起。内层涂层用的硅橡胶是德国Wacker公司的LR6250F。这是一种聚二甲基硅氧烷,带有功能基团和用于交联硬化的添加成份。外表层一般只在外面涂层。外表面涂层硅橡胶用Wacker公司生产的EL RD 6620F,它是一种和LR6250F类似的硅橡胶,在160℃的条件下焙烘3min,就会发生交联硬化反应而形成网状结构,光洁不粘,自洁性好。

## 3 接触角的测量和表面能的计算方法

### 3.1 接触角的测量

当一滴液体的体积小于 $6\mu\text{L}$ 时,就可忽略地球引力对其形状的影响,认为液滴呈标准圆的一部分<sup>[3]</sup>。只要测量流体在固体表面上的高度 $h$ 以及和固体接触面的直径 $D$ ,就可以用公式(2)计算接触角 $\theta$ ,见图2。




图2 接触角的测量




图3 液体在试样上的接触角




图4 液体在法国有机硅表面上的接触角变化

$$\theta = 2 \arctan(2h/D) \quad (2)$$

不论 $\theta > 90^\circ$ ,还是 $\theta < 90^\circ$ ,公式(2)都是适用的。

### 3.2 固体表面能的计算

目前尚无切实可行的直接测出固体表面能的方法,只能通过接触角来计算。笔者选用Owens方法来计算固体的表面能,用甘油和二碘甲烷两种测试液体,采用动态的测量方法测量接触角。用数码相机以60张/s的速率将液滴在涂层织物表面上的接触角的变化情况拍摄下来,并输入计算机,由计算机计算接触角,并计算表面能。每一个样品测量各种液体30滴,对每滴液滴拍摄120s共7200张照片。

## 4 结果和讨论

### 4.1 液体在硅橡胶表面上的接触角

测试试样的接触角结果见图3。发现在硅橡胶表面液体的接触角随时间而显著减小。甘油的接触角在2min内降低 $20^\circ \sim 30^\circ$ 。二碘甲烷则降低 $30^\circ \sim 35^\circ$ 。再用水和其它液体测量,接触角也随时间而显著减小。

为了证实这一普遍性现象,用法国最大有机硅生产企业Phodia Silicaon的一种专用硅橡胶PTV<sub>2</sub>进行涂层。对不同厂家不同种类的硅橡胶接触角进行测试,其结果如图4所示,接触角的范围和变化规律与德国Wacker的有机硅基本相同。这就意味着,该现象有可能是所有硅橡胶普遍存在的现象。我们又对有机氟涂层织物进行测试,液体在有机氟涂层表面上的接触角不随时间变化。

发现液体在硅橡胶表面上的接触角变化的现象是十分重要的。据图3所示,硅橡胶拒水的能力很差,按 $t = 120\text{s}$ 时的接触角计算表面能已超过 $35\text{mJ/m}^2$ ,已与PVC的表面能接近了。接触角的减小,织物的拒水能力必然下降。

### 4.2 接触角变化的原因

根据公式(1),若液体表面能 $\gamma_1$ 和固体表面能 $\gamma_s$ 都保持不变,则 $S$ 保持恒定,液滴在固体表面的接触角不变,液滴既不会铺展,也不会收缩。




图5 甘油和二碘甲烷在涂有硅橡胶的玻璃杯中的表面能变化




图 6 经 DX 洗后, 液滴在硅橡胶表面上的接触角变化




图 7 经 DX 洗后, 涂 RTV2 硅橡胶的表面上的接触角变化




图 8 洗涤 1~5 次后经 DX 处理的硅橡胶涂层织物的表面能变化

若液滴接触角逐渐减小, 实际上是液滴在逐渐铺展, 铺展系数则随时间增大。这说明, 或者是  $\gamma_s$  增大了, 或者是  $\gamma_L$  减小了。固体材料的表面能  $\gamma_s$  不会变化, 唯一的可能就是  $\gamma_L$  在变化。为了证实这个假设, 将一个小玻璃杯的内表面涂上和织物上一样的硅橡胶, 并在 160℃ 的烘箱中烘焙 3min, 使硅橡胶交联硬化。等杯子完全冷却后, 将甘油倒入杯中, 用液体表面能测试仪立即测试甘油的表面能, 再换另一只新涂好硅橡胶的杯子测二碘甲烷的表面能, 结果见图 5。测试时间为 22min。

从图 5 看出, 液体的表面能变化同液滴在硅橡胶表面上的接触角变化规律一致。液体的表面能  $\gamma_L$  随时间逐渐降低。液体在干净的玻璃杯中的表面能是不随时间变化的, 该结论已由无数次实验所验证。这说明, 当液体与硅橡胶表面接触时, 硅橡胶的表面有某种物质 X 从硅橡胶逐渐进入液体中, 否则液体的表面能不会随时间而降低。

由于甘油的粘度大, 物质 X 进入速度慢, 所以, 甘油的表面能降低比较慢。二碘甲烷的粘度小, 物质 X 进入的速度快, 所以表面能的降低显著发生在最初 4min 内。这就解释了图 3 的现象。当液滴滴在硅橡胶的表面上时, 硅橡胶中有某种物质 X 进入液滴中, 液体表面能  $\gamma_L$  降低, 铺展系数 S 增大, 液滴在硅橡胶表面上的平衡被打破, 液滴向外铺展, 接触角变小。

#### 4.3 洗涤工艺的研究

对涂有硅橡胶的玻璃杯, 连续用清水冲洗 30min, 测试液体在其内的表面能, 发现水洗毫无用处。将此杯浸入水中一个星期, 发现毫无效果。经过深入研究和几十次的实验优化, 终于找到配方 DX, 经 DX 洗涤后, 涂有硅橡胶的玻璃杯中液体的表面能基本不变, 说明 DX 可除去硅橡胶表面的未知物质 X。将硅橡胶涂层织物在液体 DX 中洗涤 45min, 将其凉干, 然后测试液滴在其表面上的接触角, 见图 6。对照图 3 可看出洗后织物表面上的接

触角基本不变。经 DX 洗后的涂层织物表面能小于 13mJ/m<sup>2</sup>, 而且基本不变。为了进一步验证 DX 的有效性, 用 DX 对法国硅橡胶 PTV2 涂层织物进行清洗, 见图 7, 经 DX 洗后接触角基本保持不变, 这可初步推断出 DX 对一般的硅橡胶都是有效的。

#### 4.4 水洗耐久性的研究

建筑篷用织物, 经风吹日晒雨淋, 必须研究经 DX 处理后的硅橡胶涂层耐洗性问题。将样品放入水中搅拌清洗, 每天洗一次 20min, 凉干, 测试接触角, 计算其表面能。共洗涤 5 次, 结果如图 8 所示。

实验结果表明, DX 洗后的硅橡胶涂层织物, 是经得起水洗的。经过 5 次水洗, 接触角和表面能基本不变。表面能仍然低于 13mJ/m<sup>2</sup>。

## 5 结论

1. 硅橡胶涂层建筑篷用织物的研究是当前国际市场上的热门课题, 也是将来建筑篷用织物的一个重要发展方向。

2. 用接触角动态测量方法, 发现液滴在硅橡胶表面上的接触角随时间而大为降低的现象, 这对研究硅橡胶的拒水拒油问题具有重要的价值。

3. 研制成功 DX 处理剂, 并经洗涤试验, 液滴在硅橡胶表面的接触角稳定不变。还使硅橡胶的表面能降低到 15mJ/m<sup>2</sup> 以下, 和聚四氟乙烯的表面能基本一样。经 DX 处理的硅橡胶, 其表面性能稳定, 可经得住时间和水洗的考验。

4. 硅橡胶的成本比氟碳类产品低得多, 硅橡胶的物理机械性能比氟碳类产品好得多, 当硅橡胶的表面能接近氟碳类产品时, 具有重大的开发价值。

## 参考文献

- [1] 罗巨涛等:《纺织品有机硅及有机氟整理》,北京:纺织工业出版社,1999:121
- [2] J-M. Corpart, Dessaint A. Les apres fluore. L'industrie textile; No 1252, mars 1994:52~59
- [3] S. Wu, Polymer interface and adhesion; Marcel Dekker, INC, new York, 1982