

DOI:10.14077/j.issn.1007-7812.2015.02.015

DSC 法研究高能炸药 TEX 与推进剂组分的相容性

王 瑞¹, 孟子晖¹, 薛 敏¹, 徐志斌¹, 崔可建¹, 赵凤起², 肖立柏², 郭 琪³

(1. 北京理工大学化工与环境学院, 北京 100081; 2. 西安近代化学研究所燃烧与爆炸技术重点实验室, 陕西 西安 710065; 3. 西安航天化学动力厂, 陕西 西安 710065)

摘 要:采用差示扫描量热法(DSC)研究了 4,10-二硝基-2,6,8,12-四氧杂-4,10-二氮杂四环[5,5,0,0^{5,9},0^{3,11}]十二烷(TEX)与黑索今(RDX)、吉纳(DINA)、硝化棉(NC)、吸收药(NC+NG)、苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸铅(Φ -Pb)和微米级铝粉(Al)等推进剂主要组分的热分解性能,并考察了 TEX 与 7 种组分的相容性。结果表明,TEX 的热稳定性较好,与 RDX、 Φ -Pb、NC、DINA 和 Al 粉的相容性良好,与 NC+NG 和 DEP 轻微敏感、相容性较好,可应用于推进剂等含能材料领域中。

关键词:物理化学;4,10-二硝基-2,6,8,12-四氧杂-4,10-二氮杂四环[5,5,0,0^{5,9},0^{3,11}]十二烷;TEX;相容性;推进剂;差示扫描量热法

中图分类号:TJ55; O657.7

文献标志码:A

文章编号:1007-7812(2015)02-0066-04

Compatibility of High Energetic Explosive TEX with Components of Propellants by DSC Method

WANG Rui¹, MENG Zi-hui¹, XUE Min¹, XU Zhi-bin¹, CUI Ke-jian¹, ZHAO Feng-qi², XIAO Li-bai², GUO Qi³

(1. School of Chemical Engineering and Environment, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 2. Science and Technology on Combustion and Explosion Laboratory, Xi'an Modern Chemistry Research Institute, Xi'an 710065, China; 3. Xi'an Aerospace Chemical Propulsion Plant, Xi'an 710065, China)

Abstract: The thermal decomposition performance and compatibility of 4, 10-dinitro-2, 6, 8, 12-tetraoxa-4, 10-diazatetracyclo [5, 5, 0, 0^{5,9}, 0^{3,11}]-decane (TEX) with main components of propellants such as cyclotrimethylene-trinitramine(RDX), N-nitrodihydroxyethylaminedinitrate (DINA), nitrocellulose (NC), absorbentia (NC+NG), diethylphthalate(DEP), leadphthalate(Φ -Pb) and aluminium powder(micron order) were studied by differential scanning calorimetry(DSC). The results show that TEX is relatively stable to heat, the binary system of TEX was compatible with RDX, Φ -Pb, NC, DINA and aluminium powder, and was slightly sensitive with absorbentia(NC+NG) and NC. Thus TEX can be used as component in propellants.

Key words: physical chemistry; 4, 10-dinitro-2, 6, 8, 12-tetraoxa-4, 10-diazatetracyclo[5, 5, 0, 0^{5,9}, 0^{3,11}]-decane; TEX; compatibility; propellant; differential scanning calorimetry

引 言

4,10-二硝基-2,6,8,12-四氧杂-4,10-二氮杂四环[5,5,0,0^{5,9},0^{3,11}]十二烷(TEX)能量非常高,晶体密度高达 1.99 g/cm³,爆速约为 8665 m/s,是典型的笼状高能钝感炸药^[1-2]。TEX 的稳定性好(熔点大于 240℃),感度较低,标准条件下的撞击感度为 44%,摩擦感度仅为 8%;其爆轰性能良好,爆压

31.4 GPa。TEX 的综合性能与 RDX 相近且优于 NTO、NQ 等炸药,并且含 TEX 的混合炸药一般较为钝感。

1979 年陈福波^[1]首次合成 TEX,之后国内外对 TEX 的合成及爆轰性能进行了研究^[3];左玉芬等^[4]利用真空安定性法和布氏压力计法研究了 TEX 与 RDX、HMX 的相容性。目前其合成技术已趋成熟,即以乙二醛和甲酰胺为原料两步法合成

收稿日期:2014-08-14; 修回日期:2015-02-02

基金项目:总装预研实验室基金项目(9140C350301120C35131)

作者简介:王瑞(1988-),男,硕士研究生,从事含能材料的合成及表征分析工作。

通讯作者:孟子晖(1970-),男,教授,博导,从事含能材料的研究。

TEX, 总产率为 40.8%^[5], 成本低且产物纯度高。TEX 作为一种非常重要的炸药添加剂, 在浇铸和压装炸药中具有很大的应用价值^[6-7]。

本研究采用 DSC 法考察了 TEX 与推进剂主要组分如 RDX、DINA、NC、NC/NG、DEP 和 Φ -Pb 等的相容性, 为其在推进剂中的应用提供参考。

1 实 验

1.1 材料与仪器

TEX 样品, 纯度不小于 99.0%, 北京理工大学自制; RDX、吉纳(DINA)、NC、吸收药(NC+NG)、苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸铅(Φ -Pb)、微米级铝粉(Al), 均来自西安近代化学研究所。

DSC 204 型差示扫描量热仪, 德国 NETSCH 公司; 电子天平, 分度值为 1.0×10^{-5} g, 瑞士梅特勒托利多公司。

1.2 相容性测试

按照 GJB772A-97 502.1 安定性和相容性差示分析和差示扫描量热(DSC)法^[8]进行相容性测试。

TEX 样品 1.0~1.5 mg; TEX 与推进剂主要成分 RDX、DINA 和 NC 等物质混合物的质量比为 1:1, 试样量约为 2~3 mg, 温度为 40~400 °C, 氮气气氛, 流速 80 mL/min, 升温速率为 2.5、5、10 和 20 °C/min, 共 4 组, 试样皿为铝制坩埚。

1.3 相容性评价

按照 GJB772A-97 502.1 法进行相容性评价时, 通过该物质相对于混合体系分解峰温的改变量(ΔT_p)及这两种体系表观活化能(E_a)的改变率($\Delta E_a/E_a$)来综合评价分析, 即:

$$\Delta T_p = T_{p1} - T_{p2} \quad (1)$$

式中: T_{p1} 为 TEX 的分解峰温, K; T_{p2} 为混合体系中 TEX 的分解峰温, K; ΔT_p 为 TEX 相对于混合体系

中 TEX 分解峰温的改变量, K。

$$\frac{\Delta E_a}{E_a} = \left| \frac{E_a - E_b}{E_a} \right| \times 100\% \quad (2)$$

式中: E_a 为 TEX 的表观活化能, kJ/mol; E_b 为混合体系中 TEX 的表观活化能, kJ/mol; $\Delta E_a/E_a$ 为两种体系中 TEX 表观活化能的改变率。其中表观活化能采用 Kissinger 方程^[9](式 3)求解。

$$\ln \frac{\beta}{T_p^2} = \ln \frac{AR}{E_k} - \frac{E_k}{R} \frac{1}{T_p} \quad (3)$$

式中: β 为升温速率, K/min; T_p 为不同升温速率下的峰值温度, K; E_k 为反应活化能, J/mol; A 为指前因子, s^{-1} ; R 为气体常数, 8.314 J/(K·mol)。

评价相容性的推荐性等级^[10]如下: $\Delta T_p \leq 2.0$ °C, $\Delta E_a/E_a \leq 20\%$, 相容性好, 1 级; $\Delta T_p \leq 2.0$ °C, $\Delta E_a/E_a > 20\%$, 相容性较好, 2 级; $\Delta T_p > 2.0$ °C, $\Delta E_a/E_a \leq 20\%$, 相容性较差, 3 级; $\Delta T_p > 2.0$ °C, $\Delta E_a/E_a > 20\%$ 或 $\Delta T_p > 2$ °C, 相容性差, 4 级。

最常用的评价热安定性的方法是 VST 法和 DSC 法^[11]。采用 DSC 法研究得出混合体系相容, 则一定相容; 若判断其不相容时, 并不能说明他们绝对不相容。因此当混合体系不相容时, 可通过真空安定性试验、布氏压力计法和 5s 爆发点等实验来综合评估其相容性^[12]。

2 结果与讨论

2.1 TEX 与推进剂主要组分的热分解性能

采用 DSC 法测试了 TEX 与推进剂主要组分的相容性。根据公式(3), 以 $\ln(\beta/T_p^2)$ 对 $1/T_p$ 作图, 得到相应的线性拟合直线求表观活化能(E_a)。TEX 在不同升温速率条件下的热分解峰温(T_p)和热分解表观活化能(E_a)见表 1, TEX 在升温速率为 10 °C/min 的 DSC 曲线见图 1。

表 1 TEX 及其与推进剂主要组分混合物的热分解动力学参数

Table 1 Kinetics parameters of thermal decomposition reaction of TEX and its mixtures with main components of propellants

样品	$T_p/^\circ\text{C}$				$E_a/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	r
	2.5 °C/min	5 °C/min	10 °C/min	20 °C/min		
TEX	292.52	300.28	302.97	303.46	424.80	0.81
TEX/RDX	290.22	299.27	302.11	303.11	365.25	0.82
TEX/ Φ -Pb	290.32	296.93	301.68	301.89	406.72	0.87
TEX/NC	291.28	297.94	301.78	301.97	437.98	0.86
TEX/(NC+NG)	294.08	299.86	301.99	302.36	567.89	0.82
TEX/DINA	290.51	296.86	302.17	302.90	392.68	0.91
TEX/DEP	289.57	300.10	302.22	302.43	330.19	0.73
TEX/Al	290.68	297.90	301.59	301.99	416.45	0.85

注: T_p 为热分解峰温; E_a 为表观活化能; r 为线性相关系数; 均由 Origin 9.0 线性拟合求得。




图 1 升温速率为 10°C/min 时 TEX 与推进剂主要组分的 DSC 曲线

Fig. 1 DSC curves of TEX and main components of propellants at a heating rate of 10°C/min

从图 1 可以看出,TEX 在升温过程中存在一个先吸热后急剧放热的过程,初步分析认为,TEX 在 300°C 左右的吸热峰为其熔化吸热峰,随后瞬间分解,于 302.97°C 达到最大放热峰温,并释放很高的能量。与 RDX 和 HMX 的热分解(RDX 和 HMX 在 10°C/min 升温速率下的分解峰温分别为 231.0°C 和 282.1°C)相比^[13],TEX 的分解峰温分别提高 71.97°C 和 20.87°C,表明 TEX 的热稳定性比 RDX 和 HMX 好。

TEX 与 RDX 均为硝胺类化合物,热分解过程均以脱硝基为分解反应的第一步,热分解机理具有较高相似性。TEX 与 RDX 放热温度不相同,混合后放热峰位置变化很小,相互之间影响不很明显。

TEX/(NC+NG)混合体系出现了两重放热峰,第一个峰是 NC+NG 的放热峰,此时 TEX 还没有开始分解,NC+NG 放热使 TEX 的放热反应稍有提前,这表明他们之间的化学作用影响比较小,放热反应各自独立完成。NC 或 DINA 的引入同样也使混合体系出现了两重放热峰,即发生了两次放热反应,第一个峰为 NC 或 DINA 的放热峰,与 TEX 的放热峰相对独立,没有形成统一体系。

Al 粉和 Φ-Pb 的引入将 TEX 的分解过程提前了,说明二者在混合物中起到催化剂的作用,使 TEX 放热峰宽变大,延缓了 TEX 的热分解过程。TEX/DEP 混合体系的分解峰温比单一 TEX 提前了 0.75°C,表明 TEX 与 DEP 相互作用影响比较小。

2.2 TEX 与推进剂主要组分的相容性

根据公式(1)和(2),得出升温速率为 10°C/min 时 TEX 与推进剂主要组分 RDX、Φ-Pb 和 NC 等物质的相容性评价结果,见表 2。

表 2 升温速率为 10°C/min 时 TEX 与推进剂主要组分的相容性

Table 2 Compatibility of TEX with main components of propellants at a heating rate of 10°C/min

样品	$T_p/^\circ\text{C}$	$E_a/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$(\Delta E_a/E_a)/\%$	$\Delta T_p/^\circ\text{C}$	相容性等级
TEX/RDX	302.11	365.25	14.00	0.86	1 级
TEX/Φ-Pb	301.68	406.72	4.26	1.29	1 级
TEX/NC	301.78	437.98	3.10	1.19	1 级
TEX/(NC+NG)	301.99	567.89	33.70	0.98	2 级
TEX/DINA	302.17	392.68	7.70	0.80	1 级
TEX/DEP	302.22	330.19	22.30	0.75	2 级
TEX/Al	301.59	416.45	1.90	1.38	1 级

由表 2 可知,TEX 与 RDX、Φ-Pb、NC、DINA 和 Al 粉的化学相容性均为 1 级,化学相容性良好,可安全使用。TEX 与 NC+NG 和 DEP 的化学相容性为 2 级,化学相容性较好,也可用作推进剂组分。

DSC 法实验温度较高,与温度较低的实际环境相差较远。因此判断混合体系不相容时,不能仅凭 DSC 法判定他们不相容,需进一步采用其他方法来综合评估其相容性^[15]。

3 结 论

(1)TEX 与 RDX、Φ-Pb、NC、DINA 和 Al 粉的化学相容性良好,与 NC+NG 和 DEP 的化学相容性较好。

(2)TEX 可安全用于火炸药配方和推进剂等含能材料领域中。

参考文献:

- [1] 陈福波,段宝如,于永忠. 兵器工业部第二一四研究所研究报告汇编(1978-1980)[Z]. 蚌埠:兵器工业部第二一四研究所,1983: 29.
- [2] Karaghiosoff K, Klapötke T M, Michailovski A, et al. 4, 10-dinitro-2, 6, 8, 12-tetraoxa-4, 10-diazaisowurtzitane(TEX): a nitramine with an exceptionally high density[J]. Acta Crystallographica Section C, 2002, 58(9): 580-581.
- [3] 崔可建,徐志斌,石玉辉,等. 4,10-二硝基-2,6,8,12-四氧杂-4,10-二氮杂四环[5,5,0,0^{5,9},0^{3,11}]十二烷的合成[J]. 北京理工大学学报,2013,33(4): 413-416. CUI Ke-jian, XU Zhi-bin, SHI Yu-hui, et al. Synthesis of 4, 10-dinitro-2, 6, 8, 12-tetraoxa-4, 10-diazatetracyclo[5. 5. 0. 0^{5,9} 0^{3,11}]-dodecane[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2013,33(4): 413-416.
- [4] 左玉芬,徐荣,常昆,等. HMX 与 RDX 对 TEX 热安定

- 性能的影响[J]. 含能材料, 2005, 13(2): 110-113.
- ZUO Yu-fen, XU Rong, CHANG Kun, et al. Influence of TEX and HMX on the thermal stability of TEX [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2005, 13 (2): 110-113.
- [5] Maksimowski P, Golofit T. 4, 10-Dinitro-2, 6, 8, 12-tetraoxa-4, 10-diazatetracyclo [5, 5, 0, 0^{5,9} 0^{3,11}] dodecane synthesis [J]. Journal of Energetic Materials, 2013, 31: 224-237.
- [6] Currie A C, Dinwoodie A H. Base catalyzed reactions of glyoxal, Part 2: 4-diformyl-and 1, 4-bis-methyls-ulphonylderivatives of 2, 3, 5, 6-tetrahydroxypiperazines [J]. Journal of the Chemistry Society C, 1967 (2): 491-496.
- [7] Braithwaite P C, Edwards W W. TEX: a promising new insensitive high explosive [C] // Proceedings of 28th International Annual Conference of ICT. Karlsruhe: ICT, 1998: 621-627.
- [8] Aparecida M K, Luiz C P, Luis C R. Synthesis of copper chromite catalyst [J]. Aerospace Science and Technology, 2004(8): 591-298.
- [9] 崔可建, 徐志斌, 王鹏, 等. TNAE 的合成和热分解动力学[J]. 火炸药学报, 2014, 37(1): 17-21.
- CUI Ke-jian, XU Zhi-bin, WANG Peng, et al. Synthesis and thermal decomposition kinetics of TNAE [J]. Chinese Journal of Explosives and Propellants, 2014, 37(1): 17-21.
- [10] 胡荣祖, 孙莉霞, 吴善祥. GJB772A-97 方法 502. 1[S]. 北京: 国防科工委军标出版发行部, 1997: 159.
- HU Rong-zu, SUN Li-xia, WU Shan-xiang. The method of GJB772A-97 502. 1[S]. Beijing: Publishing Department of the Commission of Science, Technology and Industry for National Defense of the People's Republic of China, 1997: 159.
- [11] 安亭, 赵凤起, 高红旭, 等. 超级铝热剂的制备及其与双基系推进剂组分的相容性[J]. 材料工程, 2011 (11): 23-29.
- AN Ting, ZHAO Feng-qi, GAO Hong-xu, et al. Preparation of super thermites and their compatibilities with DB propellants components [J]. Journal of Materials Engineering, 2011(11): 23-29.
- [12] 康冰, 王利刚, 李笑江, 等. NC/PEG 共混体系的相容性研究[J]. 火炸药学报, 2014, 37(6): 75-78.
- KANG Bin, WANG Li-gang, LI Xiao-jiang, et al. Investigation on the compatibility of NC/PEG blended system [J]. Chinese Journal of Explosives and Propellants, 2014, 37(6): 75-78.
- [13] 汤焜, 任雁, 杨利, 等. 一种判定 RDX 热分解机理函数与热安全性的方法[J]. 火炸药学报, 2011, 34(1): 19-24.
- TANG Zhan, REN Yan, YANG Li, et al. A new way to estimate the thermal decomposition mechanism function and thermal safety of RDX [J]. Chinese Journal of Explosives and Propellants, 2011, 34(1): 19-24.
- [14] 赵宁宁, 贺翠翠, 刘健冰, 等. 超级铝热剂 Al/MnO₂ 的制备、表征及其与推进剂组分的相容性[J]. 火炸药学报, 2012, 35(6): 32-36.
- ZHAO Ning-ning, HE Cui-cui, LIU Jian-bing, et al. Preparation and characterization of superthermite Al/MnO₂ and its compatibilities with the propellant components [J]. Chinese Journal of Explosives and Propellants, 2012, 35(6): 32-36.

欢迎订阅《火炸药学报》

《火炸药学报》系中国兵工学会与中国兵器工业第 204 研究所共同主办的学术刊物。1978 年创刊, 1986 年国内外公开发行人。主要刊载火箭推进剂、枪炮发射药、炸药、传爆药等含能材料的合成技术、装药技术、理化性能分析与测试、爆炸技术、安全技术等方面的学术论文。

《火炸药学报》为双月刊, 全年定价 120 元, 欢迎从事火炸药研究、生产、管理、应用的科技人员及有关院校师生订阅。

国内统一刊号: CN61-1310/TJ

通讯地址: 西安市 18 号信箱《火炸药学报》编辑部

联系电话: 029-88291297

网址: www.hzyxb.cn

国际标准刊号: ISSN 1007-7812

邮政编码: 710065

E-mail: hzyxb@204s.com